

HUMI-BLOCK

MASILLA PARA EL TRATAMIENTO DE HUMEDADES POR CAPILARIDAD

- ◆ **BLOQUEA LA HUMEDAD**
- ◆ **DEJA TRANSPIRAR EL SOPORTE**
- ◆ **SÚPER RESISTENTE**



USO

Solución de enmasillado para soportes degradados por la humedad en interior y en exterior.

SOPORTES

De mampostería sin pintura, seca o húmeda que no supure agua, tanto en interior como en exterior. Cemento, hormigón, ladrillo, piedra. Los soportes tratados deben decaparse hasta la mampostería.

RECUBRIMIENTO

Todo tipo de pintura o sistema (masilla+pintura) permitiendo conservar su efecto transpirable permitiendo los intercambios gaseosos (Clasificación mínimo V2 según la norma NF EN). Excluir todos los acabados que bloquee el soporte incluido revestimientos pegados.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y TÉCNICAS

Masilla en polvo a base de cemento, productos de canteras seleccionadas, de resinas y de agentes hidrófugos.

- **Caracterización (NFT 36-005)** : Familia IV Clase 4c
- **Codificación (EN 16-566)** : $G_3S_3V_1W_3A_0C_0R_0$.
- **Proporción de la mezcla** : 25% de agua (es decir 0,25 l de agua por 1 kg de polvo).
- **Espesor de aplicación** : 2 mm mínimo, hasta 1 cm.
- **Consumo** : 1.5 kg/m²/mm.
- **Tiempo de utilización** : 3 - 4 H.
- **Repetición de capa** : en cuanto la anterior este seca.
- **Recubrimiento** : 24 horas.
- **Color** : blanca.
- **Adherencia masilla/sopORTE (EN 16-566)** : > 0,8 Mpa.

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN Y DE ALMACENAMIENTO

- **Material de puesta en obra** : Brocha ancha o cepillo, espátula de enmasillar o llana.
- **Limpieza de las herramientas** : los restos de producto se quitan una vez secos frotando, para ello el uso de agua no es necesario.
- **Conservación de la masilla** : producto garantizado 6 meses, fecha de compra aportando factura, en envase de origen cerrado y almacenado al abrigo de la humedad.

ENVASE

- Saco de 6 kg y de 20 Kg.

RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES DE EMPLEO

- Las condiciones ambientales óptimas para la aplicación son de 5°C a 35°C y una humedad relativa del 80% o menos.
- No aplicar sobre yeso, madera ni pinturas.

- No utilizar en el caso de remotes capilares ligados a fuentes permanentes tales como el nivel freático, fuentes, zonas inundables o defectos de estanqueidad de los cimientos.
- No conviene para el tratamiento de muros exteriores enterrados.
- En este caso utilizar revestimientos bituminosos.
- No aplicar en zonas sumergidas o que vayan a estar en inmersión. Se desaconseja enmasillar 2 caras de un mismo soporte.
- En ciertos casos HUMI-BLOCK no impide el efecto de transpiración o "efecto mojado" en la superficie del muro.
- No aplicar sistemas decorativos a la cal sobre las zonas tratadas, con el fin de evitar el efecto "manchas".
- HUMI-BLOCK no es un mortero de impermeabilización.

PREPARACIÓN DE FONDOS

- Los soportes se prepararan conforme a las DTU.
- Los fondos deben estar duros, cohesivos, limpios, sanos y secos.

DOCUMENTOS NORMATIVOS A CONSULTAR

- EN 16-566 : pinturas y barnices – masillas de pintores para trabajos de interiores y/o exteriores.
- NFT 36-005 : caracterización de los productos de pinturas.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : trabajos de pintura de edificios.
- DTU 59.4 (NFP 74-204) : puesta en obra de papeles pintados y de revestimientos murales.

HIGIENE Y SEGURIDAD

- Para el lijado se recomienda el uso de mascarilla.
- Se aconseja el uso de guantes y gafas durante la aplicación.
- **PELIGRO** : Contiene cemento. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Provoca lesiones oculares graves. Puede irritar las vías respiratorias. Mantener fuera del alcance de los niños. Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL : lavar con agua y jabón abundantes. EN CASO DE INHALACIÓN : transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS : enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. EN CASO DE IRRITACIÓN O ERUPCIÓN CUTÁNEA : consultar a un médico. Eliminar el contenido / el recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.
- Contiene biocidas (Producto de protección para películas) : IPBC. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
- Llevar los restos de producto y envase a un punto verde de reciclado. El tiempo de secado, aplicación de la segunda capa y recubrimiento son orientativos y dependen del soporte, el espesor aplicado, la temperatura y la humedad. Las informaciones de la ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y a la utilización final de Humi-block están dadas de buena fe y se basan en el conocimiento y experiencia de la sociedad TOUPRET. El producto debe ser puesto en obra conforme a las normas del oficio y siguiendo las recomendaciones. Las informaciones dadas corresponden a aplicaciones realizadas a 20°C, 50% de higrometría y sobre soportes normalmente absorbentes. Los tiempos son dados a título indicativo y dependen del soporte, del espesor aplicado y de las condiciones ambientales. Contiene cemento N° UFI : G7QV-UKMM-HRH8-SP7M

TOUPRET SA - 24 rue du 14 juillet - 91813 CORBEIL ESSONNES Cedex - RCS Evry B 964 201 859 - Mise à jour Juin 2022

ENCUENTRA TODOS LOS VIDEOS DE APLICACIÓN EN :



TOUPRET
MASILLA PARA PROFESIONALES

TOUPRET - ENESA - SPAIN
C/ INDUSTRIA, 2 - POL. TORRE ALCAYNA
ES - 30110 CHURRA - MURCIA
TEL. : + 34 968 30 60 60
toupretspain@toupret.com