

AIRSPRAY 2w1

Gotowa do użycia gładź finish
- do nakładania natryskowego i ręcznego



Łatwa w przygotowaniu
Bardzo dobrze wypełnia
Nakładanie do 5 mm
Łatwa do szlifowania
Ekstremalnie gładkie wykończenie



Zastosowanie

Masa powłokowa w postaci pasty na bazie wypełnień z węglanów wapnia oraz żywic do nakładania natryskowego i ręcznego.

Podłoża

Airspray stosowana jest wewnątrz:

- gips, płyty gipsowe
- beton, beton komórkowy
- cegła
- kamienne ściany, zaprawa wapienna
- cement zacierany
- stare powłoki malarskie
- tapety z włókna szklanego.

Wykończenie

Może być pokrywana wszystkimi rodzajami powłok wykończeniowych, farbami matowymi, satynowymi (łącznie z epoksydami oraz poliuretanami) jak również powłokami klejowymi. Pokrywać można po całkowitym wyschnięciu masy powłokowej.

Opakowanie

Worek oraz wiadro - 25 kg.

Właściwości fizyczne i techniczne

Masa powłokowa w postaci pasty na bazie wypełnień z węglanów wapnia oraz żywic.

- Klasyfikacja (NFT 36005): Grupa III. Klasa 2
- Powłoka wewnętrzna malarska w fazie wodnej
- Grubość nakładania: do 5 mm
- Zużycie: 1,7 kg/m²/mm grubości
- Granulometria: produkt mialki
- pH: 10
- Barwa: biała
- Czas użycia: produkt nie zestala się
- Przyczepność: zgodnie z normą EN 16566

Przygotowanie podłoża

Podłoża należy przygotować zgodnie z obowiązującym DTU (*Document Technique Unifié – Zunifikowany Dokument Techniczny*) 59.1 i 59.4. Podłoża winny być twarde, spójne, czyste, zdrowe i suche.

Sposób użycia i składowanie

- Gotową masę nakładać za pomocą urządzeń natryskowych, niskociśnieniowych lub ręcznie.
- Czyszczenie narzędzi: wodą.
- Przechowywanie: przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, zabezpieczonym przed mrozem i słońcem.

Zalecenia i środki ostrożności

- Nie aplikować Airspray na polistyren, tapety jak również na zewnątrz.
- Nie zaleca się nakładania w temperaturze niższej od +8°C oraz przy wskaźniku wilgotności względnej wyższym od 70% w atmosferze umożliwiającej kondensację. Nie nakładać na podłoża przegrzane.
- Nie nakładać na podłoża przegrzane.
- Chociaż stosowanie Airspray nie stwarza żadnego szczególnego ryzyka związanego z wdychaniem, zalecamy, w trakcie dłuższego stosowania, używać maski filtrującej oraz okularów ochronnych.

Dokumenty normatywne do skonsultowania

- EN 16566 przyczepność do podłoża

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Brak oznakowania „niebezpieczny”. FDS (*Fiche de Données de Sécurité – Karta charakterystyki produktu*).

Zagadnienia prawne

Informacje w karcie technicznej, a w szczególności zalecenia dotyczące aplikacji i końcowego stosowania produktów TOUPRET, są dostarczane w dobrej wierze i oparte są o wiedzę i doświadczenie firmy TOUPRET. Produkt winien być stosowany zgodnie z zasadami sztuki.

Pasta

do stosowania
wewnątrz