

AFWERKPLAMUUR SPECIAAL VOOR AIRLESS

- ♦ VOOR NIEUWE, VOORBEREIDDE ONDERGRONDEN
- ♦ VRIJ DEBIET AIRLESS VANAF 2,6 L/MIN
- ♦ ZELFEGALISEREND
- ♦ STRAK RESULTAAT MET LICHT APPELSIENENHUIDEFFECT



TOEPASSING

Afwerkplamuurpasta, binnen, voor toepassingen met Airless.

ONDERGRONDEN

- Nieuw of te renoveren, onbehandeld of nagekeken en geschilderd :
 - gips, gipskartonplaten, gipsblokken.

AFWERKING

- Alle gangbare plamuren, verven en muurbekledingen.

Fysische en technische EIGENSCHAPPEN

- Pastaplamuur op basis van zeer fijne calciumcarbonaat vulstoffen en harsen.
- Eigenschappen (NFT 36-005) : famille III - classe 2.
- Codificatie (EN 16-566) : $G_3S_1V_0W_0A_0C_0R_0$.
- Gebruiksklaar.
- Laagdikte : tot 1,5mm.
- Verbruik : gemiddeld 1,2 tot 1,5 kg/m² op gipskartonplaten.
- Open tijd : onbeperkt.
- Volgende laag : van zodra de plamuur droog is.
- Afwerking : gemiddeld 24 tot 48 uur (na volledige droging).
- Kleur : wit.
- Hechting ondergrond/plamuur (EN 16-566) : > 0,5MPa.

GEbruiksvoorwaarden EN BEWARING

- Aanbrengmateriaal :
 - alle merken Airless met zuiger vanaf een vrij debiet vanaf 2,6 l/min.
- Voor een optimaal gebruik wordt een tip (nozzle) aanbevolen van 4.19.
- Reingen van het gereedschap :
 - restanten plamuur kunnen na het drogen weggewreven worden, het gebruik van water is hierbij niet nodig.
- Bewaring van de plamuur :
 - minstens 12 maanden na factuurdatum, in de originele, gesloten verpakking, beschermd tegen vorst en zon.

VERPAKKING

- Emmer van 25 kg (zakken van 25kg op bestelling met extra levertijd).

AANBEVELINGEN

en voorzorgsmaatregelen bij gebruik

- Niet toepassen bij temperaturen lager dan +8°C en hoger dan +35°C en een relatieve vochtigheid hoger dan 70%.
- Niet aanbrengen op te warme ondergronden.
- Niet aanbrengen op vochtige ondergronden.
- Het product niet aanbrengen op polystyreen, behangpapier noch buiten.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGRONDEN

- De ondergronden dienen voorbereid te worden conform de normen.
- De ondergronden dienen hard, hechtend, schoon, gezond en droog te zijn.

DOCUMENTEN over de normering

- EN 16-566 : schilderplamuren voor binnen- en/of buitenwerken.
- NFT 36-005 : eigenschappen van schildersproducten.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : schilderwerken aan gebouwen.
- DTU 59.4 (NFP 74-204) : aanbrengen van behang en muurbekledingen.

HYGIËNE EN VEILIGHEID

- VB beschikbaar op quickfds.com of toupret.com
- Het dragen van een stofmasker tijdens het schuren wordt aangeraden.
- Het dragen van handschoenen en veiligheidsbril bij gebruik wordt aangeraden.
- De milieuverklaring is gedeponeerd op www.declaration-environnementale.gouv.fr en is beschikbaar op www.inies.fr.
- Breng productresten en de verpakking naar een afvalbrengpunt.
- De informatie op de technische fiche, en in het bijzonder de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het gebruik van het product, worden te goeder trouw verstrekt en zijn gebaseerd op de kennis en ervaring van het bedrijf TOUPRET.

Het product moet worden gebruikt volgens de regels van de kunst en volgens onze aanbevelingen. De informatie wordt gegeven voor toepassingen uitgevoerd bij 20°C, 50% vochtigheid en op normaal absorberende ondergronden. De tijden worden als indicatie gegeven en zijn afhankelijk van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte en de omgevingsomstandigheden.



Informatie over het emissieniveau van vluchtige stoffen in de binnenlucht, met een risico van inhalatietoxiciteit, op een klassenschaal variërend van A+ (zeer lage emissies) tot C (hoge emissies).