

CHRONO R

MASILLA PARA REFORMAS EN TIEMPO RECORD

- ♦ **POLIVALENTE ULTRA RÁPIDA RELLENA, IGUALA Y ALISA**
- ♦ **GRAN ADHERENCIA**
- ♦ **PINTADO MUY RÁPIDO**



USO

Masilla de relleno "gana tiempo" en polvo, interior, para una aplicación manual.

SOPORTES

Yeso, placa de yeso, bloque de yeso, antiguos fondos pintados, cemento, hormigón, hormigón celular, ladrillo, piedra, madera imprimada, todo tipo de masillas.

RECUBRIMIENTO

Todo tipo de masilla, pintura o revestimientos murales. No aplicar directamente pinturas poliuretanos o epoxis al disolvente.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y TÉCNICAS

Masilla en polvo a base de yeso, de productos de canteras seleccionadas y de ligantes celulósicos.

- **Caracterización (NFT 36-005)** : Familia III Clase 3.
- **Codificación (EN 16-566)** : G₃S₂V₀W₀A₀C₀R₀.
- **Proporción de la mezcla** : 45% de agua (es decir 0,45 l de agua por 1 kg de polvo).
- **Espesor de aplicación** : sin limite.
- **Consumo** : 1 kg colma un volumen de 1 L.
- **Tiempo de utilización** : 40 min.
- **Repetición de capa** : en cuanto la anterior este seca.
- **Recubrimiento** : 3 horas.
- **Color** : blanca.
- **Adherencia masilla/soporte (EN 16-566)** : > 0,5 Mpa.

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN Y DE ALMACENAMIENTO

- **Material de puesta en obra** : espátula o llana.
- **Limpieza de las herramientas** : los restos de producto se quitan una vez secos frotando, para ello el uso de agua no es necesario.
- **Conservación de la masilla** : producto garantizado 12 meses, fecha de compra aportando factura, en envase de origen cerrado y almacenado al abrigo de la humedad.

ENVASE

- Paquete de 1 kg.
- Sacos de 5 kg y 15 kg.

RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES DE EMPLEO

- Las condiciones ambientales optimas para la aplicación son de 8°C a 35°C y una humedad relativa del 70% o menos.
- No aplicar sobre poliestireno, ni sobre revestimientos pegados, ni al exterior.
- No aplicar sobre superficies sobrecalentadas.
- No aplicar sobre fondos húmedos.
- Se aconseja de no rebatir la pasta en cuanto comience a endurecer.

PREPARACIÓN DE FONDOS

- Los soportes se prepararan conforme a las DTU.
- Los fondos deben estar duros, cohesivos, limpios, sanos y secos.

DOCUMENTOS NORMATIVOS A CONSULTAR

- EN 16-566 : pinturas y barnices – masillas de pintores para trabajos de interiores y/o exteriores.
- NFT 36-005 : caracterización de los productos de pinturas.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : trabajos de pintura de edificios.
- DTU 59.4 (NFP 74-204) : puesta en obra de papeles pintados y de revestimientos murales.
- Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

HIGIENE Y SEGURIDAD

- Para el lijado se recomienda el uso de mascarilla.
- Se aconseja el uso de guantes y gafas durante la aplicación.
- Llevar los restos de producto y envase a un punto verde de reciclado.

El tiempo de secado, aplicación de la segunda capa y recubrimiento son orientativos y dependen del soporte, el espesor aplicado, la temperatura y la humedad.

Las informaciones de la ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y a la utilización final de Chrono R están dadas de buena fe y se basan en el conocimiento y experiencia de la sociedad TOUPRET.

El producto debe ser puesto en obra conforme a las normas del oficio y siguiendo las recomendaciones.

Las informaciones dadas corresponden a aplicaciones realizadas a 20°C, 50% de higrometría y sobre soportes normalmente absorbentes.

Los tiempos son dados a título indicativo y dependen del soporte, del espesor aplicado y de las condiciones ambientales.

