



CHRONO R

SUPER TOP CALIDAD

Masilla para realizar reformas en tiempo récord.



- PINTADO MUY RÁPIDO
- GRAN ADHERENCIA
- POLIVALENTE: ULTRA RÁPIDA RELLENA, IGUALA Y ALISA

USO

En interior sobre soportes duros, secos, sanos, limpios y cohesivos. Masilla polivalente "ahorra tiempo" para rellenar, renovar y alisar en tiempo record.

SOPORTES

Se aplica sobre yeso, placas de yeso, hormigón, hormigón celular, cemento, ladrillo, piedra o superficies pintadas.

RECUBRIMIENTO

Pintura, masilla decorativa y papel pintado.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y TÉCNICAS

- **Proporción de la mezcla** : 40% de agua (es decir 0,40 l de agua por 1 kg de polvo).
- **Espesor de aplicación** : sin límite.
- **Consumo** : 1 kg. de polvo colma un volumen de 1l.
- **Tiempo de utilización** : 45 Min.
- **Repetición de capa** : en cuanto la masilla este dura al tacto.
- **Recubrimiento** : 3h tiempo garantizado para un espesor de 1cm.
- **Color** : blanca.

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN Y DE ALMACENAMIENTO

- **Material de puesta en obra** : rasqueta triangular, espátula de emplastecer.
- **Limpieza de las herramientas** : para limpiar las herramientas eficazmente, espere a que el producto esté totalmente seco y rasque. No es necesario utilizar agua.
- **Conservación de la masilla** : Producto garantizado 12 meses, fecha de compra aportando factura, en envase de origen cerrado y almacenado al abrigo de la humedad.

ENVASE

- Paquete de 1 kg.
- Saco de 5 kg.

RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES DE EMPLEO

- Las condiciones ambientales óptimas para la aplicación son de 8°C a 35°C y una humedad relativa del 70% o menos.
- No aplicar sobre papel pimado, debe cubrirse con un producto de acabado.

PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES

- Los soportes se prepararan conforme a las DTU.
- Los soportes deben estar duros, cohesivos, limpios, sanos y secos.

DOCUMENTOS NORMATIVAS A CONSULTAR

- EN 16-566 : pinturas y barnices – masillas de pintores para trabajos de interiores y/o exteriores.
- NFT 36-005 : caracterización de los productos de pinturas.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : trabajos de pintura de edificios.
- DTU 59.4 (NFP 74-204) : puesta en obra de papeles pintados y de revestimientos murales.

HIGIENE Y SEGURIDAD

- Para el lijado se recomienda el uso de mascarilla.
- Usar guantes y gafas de protección durante la aplicación.

- Llevar los restos de producto y envase a un punto verde de reciclado.

El tiempo de secado, aplicación de la segunda capa y recubrimiento son orientativos y dependen del soporte, el espesor aplicado, la temperatura y la humedad.

Las informaciones de la ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y a la utilización final de CHRONO R están dadas de buena fe y se basan en el conocimiento y experiencia de la sociedad TOUPRET.

El producto debe ser puesto en obra conforme a las normas del oficio y siguiendo las recomendaciones.

Las informaciones dadas corresponden a aplicaciones realizadas a 20°C, 50% de higrómetros y sobre soportes normalmente absorbentes.

Los tiempos son dados a título indicativo y dependen del soporte, del espesor aplicado y de las condiciones ambientales.