

ENDUIT BANDES À JOINTS HYDROFUGE

ENDUIT POUR COLLER LES BANDES EN PIÈCES HUMIDES

- EXCELLENT POUVOIR COLLANT
- POUR PLAQUES DE PLÂTRE HYDROFUGES
- HAUTEMENT GARNISSANT ET FINITION SOIGNÉE



SUPPORTS

- S'applique en intérieur sur plaques de plâtre avec ou sans isolant à bords amincis et à faces cartonnées.

RECOUVREMENT

- Tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux résistants à l'humidité.

CARACTÉRISTIQUES

- Dosage facile sans grumeaux : versez 2,5 doses de poudre dans 1 dose d'eau (40%) et mélangez pour obtenir une pâte épaisse et homogène.
- Épaisseur d'application : 5 mm.
- Temps d'utilisation : la préparation reste utilisable pendant 2h.
- Redoublement : 12-24 heures.
- Recouvrement : 12-24 heures.
- Couleur : vert.

CONDITIONNEMENT

- Sac de 5 Kg.

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Matériel de mise en œuvre : couteau et lame à enduire.
- Nettoyage des outils : pour nettoyer efficacement vos outils, attendez que le produit soit complètement sec, puis grattez. L'utilisation de l'eau n'est pas une nécessité.
- Conservation de l'enduit : produit garanti 12 mois à compter de la date d'achat, facture d'achat faisant foi, dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri de l'humidité.

RECOMMANDATIONS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Après séchage, poncer et appliquer de nouveau une couche d'enduit.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.

PRÉPARATION DES FONDS

- Les supports doivent être sains, durs, secs à cœur, propres, poreux et absorbants.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Nous vous recommandons d'utiliser un masque ainsi que des lunettes lors du ponçage et des gants lors de l'utilisation.
- Apporter les résidus de produit et l'emballage à la déchetterie.
- FDS disponible sur www.quickfds.fr ou www.toupret.com
- Toutes les données techniques sont valables dans des conditions normales d'utilisation, avec une température ambiante de 20°C et une hygrométrie de 50 %.
- Les temps de séchage, de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

RETROUVER TOUTES NOS VIDEOS D'APPLICATION SUR :

toupret.com



TOUPRET
— SOLUTIONS —