



ENDURECEDOR DE MADEIRA

FORTALECE A ADERÊNCIA DE MASSA E PINTURAS



USO

Interior ou exterior sobre suportes de madeira absorventes e secos. Compatível com todas as massas especiais para madeira, assim como todos os vernizes, tintas ou lasur. Este produto não contém fungicidas ou inseticidas : não é um tratamento de pragas.

SUPORTES

Aplica-se em qualquer suporte de madeira absorvente : persianas, caixilhos de portas, abrigos de jardim, escadas. A madeira não deve estar saturada de água.

REVESTIMENTO

Deve ser coberto por um revestimento, tinta, verniz ou lasur.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E TÉCNICAS

- **Proporção da mistura** : pronta a usar.
- **Consumo** : 6/8 m²/L.
- **Tempo de utilização** : ilimitado.
- **Repetição** : 2 horas seca ao toque.
- **Revestimento** : 24 horas.
- **Côr** : transparente.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DE ARMAZENAMENTO

- **Material de colocação em obra** : escova de metal, um pincel.
- **Limpeza das ferramentas** : limpar as ferramentas com água.
- **Conservação da massa** : garantia do produto, 12 meses a partir da data de compra apresentando a factura e a embalagem original fechada e protegida do sol e do gelo.

EMBALAGEM

- Lata de 1 kg.

- PARA ENDURECER MADEIRAS MACIAS OU FRÁGEIS
- ATUAR EM PROFUNDIDADE

RECOMENDAÇÕES Y PRECAUCIONES DE USO

- Condições ambientais ideais para aplicação são de 5°C a 35°C e uma umidade relativa de 80% ou inferior.
- Não aplicar sobre madeira molhada ou com chuva. Só cumpre a função de primário de endurecimento antes da massa e pintura. No exterior, deve sempre ser coberto com um acabamento.
- O pedaço de madeira pode ser imerso diretamente em um recipiente contendo endurecedor.

PREPARAÇÃO DOS FUNDOS

- Os fundos devem estar coesos, limpos, são e secos.

DOCUMENTOS NORMATIVOS A CONSULTAR

- NFT 36-005: caracterização de produtos de pinturas.
- DTU 59.1 (NFP 74-201): trabalhos de pintura em edifícios.

HIGIENE E SEGURANÇA

- Para lixar a utilização de máscara é recomendado.
- Usar luvas de protecção e protecção ocular para à aplicação.
- Leve os restos do produto e seu recipiente para um local limpo.
- Contém produtos biocidas (Conservantes para produtos durante o armazenamento) : Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona ; 2-metilisotiazol-3(2H)-ona ; C(M)IT / MIT (3 : 1) ; MBIT. Pode provocar uma reacção alérgica. Contém compostos orgânicos voláteis: valor limite na UE para este produto (cat. A/ g): 30 g/L (2010). Este produto contém no máximo 10g/L VOC.
- O tempo de secagem, de repetição e de sobreposição são dados a título indicativo e dependem do suporte, da espessura aplicada, da temperatura e da humidade.

As informações da ficha técnica e em particular as recomendações relativas à aplicação e à utilização final de ENDURECEDOR DE MADEIRA são dadas de boa fé e baseiam-se no conhecimento e experiência da sociedade TOUPRET.

O produto deve ser colocado na obra em conformidade às normas de ofício e seguindo as recomendações. As informações dadas correspondem às aplicações realizadas a 20°C, 50% de higrometria e sobre suportes normalmente absorventes.

Os tempos são dados a título indicativo e dependem do suporte, da espessura aplicada e das condições ambientais.