

ESCAIOLA

ESCAIOLA EXTRAFINA

- ♦ APLICAÇÃO RÁPIDA
- ♦ MUITO FINA
- ♦ ENCHA GRANDES VOLUMES



USO

Escayola em pó para selar, fixar, encastrar, moldar no interior.

SUPORTES

Gesso, placas de gesso, blocos de gesso, antigos fundos pintados, cimento, betão, betão celular, tijolo, pedra.

REVESTIMENTO

Todos os tipos de massa, tinta ou revestimentos de parede.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E TÉCNICAS

- **Proporção da mistura** : 75% de água (isto é 0,75 l de água por 1 kg de pó).
- **Espessura da aplicação** : sem limite de espessura.
- **Consumo** : 1 kg colmata um volume de 1.2 L.
- **Tempo de utilização** : 10-15 min.
- **Repetição** : no momento que a massa esteja seca.
- **Revestimento** : de 24 a 72 horas de média.
- **Côr** : branca.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DE ARMAZENAMENTO

- **Material de puesta en obra** : espátula ou talocha.
- **Limpieza de las herramientas** : os restos da massa retiram-se depois de secos esfregando, o uso da água não é necessário.
- **Conservación de la masilla** : produto garantido 12 meses, com a fatura da compra original, na sua embalagem original fechada e armazenada em local protegido da humidade.

EMBALAGEM

- Pacote de 2 kg.

RECOMENDAÇÕES Y PRECAUCIONES DE USO

- Não aplicar a uma temperatura inferior a $< 8^{\circ}\text{C}$ e $> 35^{\circ}$ uma taxa higrométrica $> 70\%$.
- Não aplicar sobre poliestireno, nem sobre revestimientos colados, nem no exterior.
- Não aplicar sobre superfícies sobre aquecidas.
- Não aplicar sobre fundos húmidos.
- Aconselha-se não tocar a pasta no momento que começe a endurecer.
- Não revestir com produtos base de cimento ou de betão.

PREPARAÇÃO DOS FUNDOS

- Os suportes preparam-se de acordo ás DTU.
- Os fundos devem estar duros, coesos, limpos, são e secos.

DOCUMENTOS NORMATIVAS A CONSULTAR

- En 13279-1: Aglutinantes-gessos e massas á base gesso para a construção.
- DTU 25.1 (NFP 74-201): massas para interior á base de gesso.
- Ficha de segurança fornecida a pedido.

HIGIENE E SEGURANÇA

- Para lixar a utilização de máscara é recomendado.
- Usar luvas de protecção e protecção ocular para à aplicação.
- Levar os restos de produto e embalagem ao ponto verde para o reciclagem.

O tempo de secagem, de repetição e de sobreposição são dados a título indicativo e dependem do suporte, da espessura aplicada, da temperatura e da humidade.

As informações da ficha técnica e em particular as recomendações relativas á aplicação e á utilização final de Escayola são dadas de boa fé e baseiam-se no conhecimento e experiência da sociedade TOUPRET. O produto deve ser colocado na obra em conformidade ás normas de ofício e seguindo as recomendações.

As informações dadas correspondem ás aplicações realizadas a 20°C , 50% de higrometria e sobre suportes normalmente absorventes.

Os tempos são dados a título indicativo e dependem do suporte, da espessura aplicada e das condições ambientais.

