

EXTREM'WOOD

2-COMPONENTEN VUL- EN HERSTELMIDDEL VOOR HOUT



- ◆ POLYURETHAANTECHNOLOGIE : HOGE WEERSTAND OP LANGE TERMIJN
- ◆ HARD EN SOEPEL
- ◆ BLIJVENDE ELASTICITEIT
- ◆ LANGE OPEN TIJD
- ◆ ZEER GOEDE WATERBESTENDIGHEID

TOEPASSING

2-componenten polyurethaan vulmiddel met blijvende elasticiteit voor het herstellen van afgebroken en ontbrekende delen van hout.

Manuele toepassing, zowel binnen als buiten.

ONDERGRONDEN

• Wordt aangebracht op alle gangbare houtsoorten en houten ondergronden, alsook op de meest gebruikelijke exotische houtsoorten, spaan- en multiplexplaten.

AFWERKING

• Alle gangbare verven.

Fysische en technische EIGENSCHAPPEN

Component A (pasta) gemodificeerd polyurethaanacrylaathars. Component B (verharder) : gemodificeerd aromatische isocyaanaat.

- Eigenschappen (NFT 36-005) : familie IV - classe 4d.
- Codificatie GESVWAC (NFT 30-608) : $G_3E_5S_1V_0W_1A_0C_0$.
- Gebruiksklaar.
- Laagdikte : onbepaald bij vullen.
- Open tijd : 2 tot 4 uren na aanmaken (volgens de temperatuur).
- Volgende laag : van zodra de plamuur droog is.
- Afwerking : gemiddeld 24 uur (na volledige droging).
- Kleur : bruin.
- Hechting ondergrond/plamuur (NFT 30-608) : > 0,8 Mpa.

GEbruIKSVOORWAARDEN EN BEWARING

- Meng de beide componenten zeer zorgvuldig door elkaar volgens de vernoemde mengverhouding.
- Aanbrengmateriaal : plamuurmes, schildersmes of stopmes.
- Reinigen van het gereedschap : verse plamuur kan verwijderd worden met aceton of cellulose verdunner.
- Bewaring van de plamuur : minstens 12 maanden na factuurdatum, in de originele, gesloten verpakking, beschermd tegen vorst en zon.

VERPAKKING

- Component A : 250 g.
- Component B : 100 g.

AANBEVELINGEN

en voorzorgsmaatregelen bij gebruik

- Niet aanbrengen op polystyreen noch op vochtige ondergronden.
- Niet toepassen bij temperaturen lager dan +5°C en hoger dan +35°C en een relatieve vochtigheid hoger dan 80%.
- Op naakt hout is het aangeraden deze voor te behandelen met HARD'WOOD.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGRONDEN

- De ondergronden dienen voorbereid te worden conform de normen.
- De ondergronden dienen hard, hechtend, schoon, gezond en droog te zijn.

DOCUMENTEN OVER DE NORMERING

- NFT 30-608: schilderplamuren voor binnen- en/of buitenwerken.
- NFT 36-005 : eigenschappen van schildersproducten.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : schilderwerken aan gebouwen.

HYGIËNE EN VEILIGHEID

- VB beschikbaar op quickfds.com of toupret.com
- Het dragen van een stofmasker tijdens het schuren wordt aangeraden.
- Het dragen van handschoenen en veiligheidsbril bij gebruik wordt aangeraden.
- De milieuverklaring is gedeponeed op www.declaration-environnementale.gouv.fr en is beschikbaar op www.inies.fr.
- Breng productresten en de verpakking naar een afvalbrennpunt.
- De informatie op de technische fiche, en in het bijzonder de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het gebruik van het product, worden te goeder trouw verstrekt en zijn gebaseerd op de kennis en ervaring van het bedrijf TOUPRET. Het product moet worden gebruikt volgens de regels van de kunst en volgens onze aanbevelingen.
- De informatie wordt gegeven voor toepassingen uitgevoerd bij 20°C, 50% vochtigheid en op normaal absorberende ondergronden. De tijden worden als indicatie gegeven en zijn afhankelijk van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte en de omgevingsomstandigheden.
- Gevaarlijk. Respecteer de aanbevelingen bij gebruik.
- Bevat solventen, lees aandachtig de gebruiksaanwijzing op de verpakking of op het veiligheidsblad alvorens te gebruiken.
- UFI-nummer component A : MUDG-SMAM-8RH7-GA75.
- UFI-nummer component B : PRDG



Informatie over het emissieniveau van vluchtige stoffen in de binnenlucht, met een risico van inhalatiotoxiciteit, op een klasseschaal variërend van A+ (zeer lage emissies) tot C