

FIBACRYL® GRANITÉ

ENDUIT DE REBOUCHAGE GRANITÉ, SOUPLE ET FIBRÉ

- ◆ **GRAIN MOYEN**
- ◆ **PRODUIT FISSURES NON STRUCTURALES**
- ◆ **FAIBLE RETRAIT**



USAGE

Enduit de rebouchage granité souple et fibré en pâte, extérieur, pour application manuelle. Idéal pour traiter les fissures non structurales en façade, finition souple et granitée (grain ciment).

SUPPORTS

Neufs ou rénovés, bruts ou peints :
- Enduit monocouche , ancien fond peint
- Ciment, enduit de ciment, mortier, béton, béton cellulaire
- Parpaing, brique, pierre.

RECOUVREMENT

Tous types d'enduits et peintures : organique, minérale en film mince, RPE et revêtement d'imperméabilité.

CARACTÉRISTIQUES

Enduit extérieur en pâte à base de charges minérales sélectionnées et de résine synthétique.

- **Caractérisation (NFT 36-005)** : famille IV - classe 4b.
- **Codification (EN 16-566)** : $G_3S_2V_0W_0A_0C_0R_0$.
- **Prêt à l'emploi.**
- **Épaisseur d'application** : jusqu'à 1 cm.
- **Consommation** : 1,7 kg comble un volume de 1l.
- **Temps d'utilisation** : sans limite.
- **Redoublement** : dès que l'enduit est sec.
- **Recouvrement** : 24 à 48 heures en moyenne (après séchage complet).
- **Couleur** : blanc.
- **Adhérence enduit/support (EN 16 566)** : > 0.8 Mpa.

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- **Matériel de mise en œuvre** : couteau ou lame à enduire.
- **Nettoyage des outils** : à l'eau.
- **Conservation de l'enduit** : produit garanti 12 mois, facture d'achat faisant foi, dans son emballage d'origine, fermé et stocké à l'abri du gel et du soleil.

CONDITIONNEMENTS

- Cartouche de 310 ml.
- Seau de 4 kg.

RECOMMANDATIONS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer à une température < 5 °C et > 35 °C et un taux d'hygrométrie > 80%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés ni en plein soleil.

PRÉPARATION DES FONDS

- Les supports seront préparés conformément aux DTU.
- Les fonds doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.

DOCUMENTS NORMATIFS

- **EN 16-566** : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.
- **NFT 36-005** : caractérisation des produits peintures.
- **DTU 59.1 (NFP 74-201)** : travaux de peinture des bâtiments.
- **DTU 42.1 (NFP 84-404)** : réfection de façades en service par revêtements d'imperméabilité à base de polymères.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- FDS disponible sur quickfds.com ou toupret.com
- Nous vous recommandons d'utiliser un masque lors du ponçage.
- Le port des gants et des lunettes est conseillé lors de l'utilisation.
- Apporter les résidus de produit et l'emballage à la déchetterie.
- Contient des produits biocides (Protection des produits pendant le stockage)- : Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one ; 2-méthylisothiazol-3(2H)-one ; C(M)IT / MIT (3 : 1) ; MBIT. Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

- Les informations sur la fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale du produit, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de la société TOUPRET. Le produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l'art et suivant nos recommandations. Les informations sont données pour des applications réalisées à 20°C, 50% d'hygrométrie et sur des supports normalement absorbants. Les temps sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée et des conditions ambiantes.