

ENDUIT DE REBOUCHAGE ET DE TRAITEMENT DES FISSURES NON STRUCTURALES

- ◆ **SANS REMONTÉE DE PLASTIFIANT : ÉVITE LES SALISSURES EN FAÇADE**
- ◆ **JOINT ENTRE MATERIAUX DE NATURES DIFFÉRENTES**
- ◆ **REBOUCHAGE DES FISSURES NON STRUCTURALES**
- ◆ **SOUPLE ET FIBRÉ**
- ◆ **FAIBLE RETRAIT**



USAGE

Enduit de rebouchage souple et fibré en pâte, intérieur et extérieur, pour application manuelle.

SUPPORTS

- Neufs ou rénovés, bruts ou peints :
 - Plâtre, carreau de plâtre, plaque de plâtre
 - Ancien fond peint
 - Ciment, parpaing, brique, béton, béton cellulaire
 - Bois imprimé, mortier.

RECOUVREMENT

- Tous types d'enduits et peintures : organique, minérale en film mince, RPE et revêtement d'imperméabilité.

CARACTÉRISTIQUES

Enduit intérieur et extérieur en pâte à base de charges minérales sélectionnées et de résine synthétique.

- Caractérisation (NFT 36-005) : famille IV - classe 4b.
- Codification (EN 16-566) : $G_3S_2V_0W_0A_0C_0R_0$.
- Prêt à l'emploi.
- Epaisseur d'application : jusqu'à 1 cm.
- Consommation : 1,4 kg comble un volume de 1l.
- Temps d'utilisation : sans limite.
- Redoublement : dès que l'enduit est sec.
- Recouvrement : 24 à 48 heures en moyenne (après séchage complet).
- Couleur : blanc.
- Adhérence enduit/support (EN 16 566) : > 0.8 Mpa.

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Matériel de mise en œuvre : couteau ou lame à enduire.
- Nettoyage des outils : à l'eau.
- Conservation de l'enduit : produit garanti 12 mois, facture d'achat faisant foi, dans son emballage d'origine, fermé et stocké à l'abri du gel et du soleil.

CONDITIONNEMENT

- Cartouche de 310 ml.
- Pot de 1 kg.
- Seau de 5 kg.

RECOMMANDATIONS ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer à une température < 5 °C et > 35 °C et un taux d'hygrométrie > 80%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés ni en plein soleil.

PRÉPARATION DES FOND

- Les supports seront préparés conformément aux DTU.
- Les fonds doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.

DOCUMENTS NORMATIFS

- EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.
- NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : travaux de peinture des bâtiments.
- DTU 42.1 (NFP 84-404) : réparation de façades en service par revêtements d'imperméabilité à base de polymères.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Nous vous recommandons d'utiliser un masque lors du ponçage et des gants lors de l'utilisation.
- Les informations sur la fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale du produit, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de la société TOUPRET.

Le produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l'art et suivant nos recommandations.

Les informations sont données pour des applications réalisées à 20°C, 50% d'hygrométrie et sur des supports normalement absorbants.

Les temps sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée et des conditions ambiantes.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

RETROUVEZ TOUTES NOS VIDEOS D'APPLICATION SUR :

TOUPRET.COM &