

FILL

VULMIDDEL VOOR BINNEN

- ◆ KRIMPT NIET
- ◆ VEZELVERSTERKT
- ◆ ZEER GOEDE AFWERKING

CE



TOEPASSING

Vulmiddel voor gaten en sleuven, onbeperkte laagdikte, poeder, binnen.

ONDERGRONDEN

Gips, gipsblokken, gipskartonplaten, oude geschilderde oppervlakken, cement, beton, cellenbeton, betonblokken, baksteen, steen. Zonder voorstrijk.

AFWERKING

Alle soorten plamuren, verven en muurbekledingen.

FYSISCHE EN TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Plamuurpoeder op basis van gips, geselecteerde delfstoffen en organisch bindmiddel, binnen.

- Eigenschappen (NFT36-005) : Familie III - classe 3.
- Codificatie (EN 16-566) : $G_3S_2V_0W_0A_0C_0R_0$.
- Aanmaakverhouding : 50% water (hetzij 0,50 l water voor 1 kg poeder).
- Laagdikte :
 - vulmiddel : onbeperkt.
- Verbruik : 1 kg poeder vult een volume van 1.1 l.
- Open tijd : 30 tot 40 minuten.
- Volgende laag : van zodra de plamuur droog is.
- Afwerking : gemiddeld 12 tot 24 uur (na volledige droging).
- Kleur : wit.
- Hechting ondergrond/plamuur (EN 16-566) : > 0.5 Mpa.

GEBRUIKSVOORWAARDEN EN BEWARING

- Aanbrengmateriaal : schildersmes, plamuurmes of vlakspaan. De plamuur kan enkel met wormpompen verspoten worden.
- Reinigen van het gereedschap : restanten plamuur kunnen na het drogen weggewreven worden, het gebruik van water is hierbij niet nodig.
- Bewaring van de plamuur : minstens 12 maanden na factuurdatum, in de originele, gesloten verpakking, beschermd tegen vocht.

VERPAKKING

- Zakken van 5 kg en 15 kg* (de beschikbare verpakking kan variëren naargelang het distributiekanaal).

AANBEVELINGEN EN VOORZORGSMAATREGEN BIJ GEBRUIK

- Niet aanbrengen op polystyreen, gelijmde bekledingen noch buiten.
- Niet toepassen bij temperaturen lager dan +8°C en hoger dan +35°C en een relatieve vochtigheid hoger dan 70%.
- Niet aanbrengen op te warme ondergronden.
- Niet aanbrengen op vochtige ondergronden.
- Het wordt afgeraden om de pasta opnieuw op te mengen wanneer de uitharding is aangevat.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGRONDEN

- De ondergronden dienen voorbereid te worden conform de normen.
- De ondergronden dienen hard, hechtend, schoon, gezond en droog te zijn.

DOCUMENTEN OVER DE NORMERING

- EN 16-566 : schilderplamuren voor binnen- en/of buitenwerken.
- NFT 36-005 : eigenschappen van schildersproducten.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : schilderwerken aan gebouwen.
- DTU 59.4 (NFP 74-204) : aanbrengen van behang en muurbekledingen.
- DTU 25.31 (NF P72-202-2) : Vertikale werken waarvoor geen plamuur of gips nodig is. Uitvoeren van scheidingswanden of gipsblokken

HYGIËNE EN VEILIGHEID

- VB beschikbaar op quickfds.com of toupret.com
- Het dragen van een stofmasker tijdens het schuren wordt aangeraden.
- Het dragen van handschoenen en veiligheidsbril bij gebruik wordt aangeraden.
- Breng productresten en de verpakking naar een afvalbrennpunt.

• De informatie op de technische fiche, en in het bijzonder de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het gebruik van het product, worden te goeder trouw verstrekt en zijn gebaseerd op de kennis en ervaring van het bedrijf TOUPRET. Het product moet worden gebruikt volgens de regels van de kunst en volgens onze aanbevelingen. De informatie wordt gegeven voor toepassingen uitgevoerd bij 20°C, 50% vochtigheid en op normaal absorberende ondergronden. De tijden worden als indicatie gegeven en zijn afhankelijk van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte en de omgevingsomstandigheden.



Informatie over het emissieniveau van vluchtige stoffen in de binnenlucht, met een risico van inhalatiotoxiciteit, op een classeschaal variërend van A+ (zeer lage emissies) tot C (hoge emissies).



TOUPRET.BE
TOUPRET.NL



TOUPRET BENELUX • Dreef 7A • B-1740 Ternat
mail.benelux@toupret.com
Tel : +32 (0)2 223 39 02 • www.toupret.be / www.toupret.nl

TOUPRET
DE PLAMUUR VAN DE VAKMAN