

KMK-200

GŁADZ SZPACHLOWA

- ◆ CZAS UŻYCIA GOTOWEJ ZAPRAWY 1H30
- ◆ DO NAPRAWY, WYRÓWNYWANIA I WYGŁADZANIA ŚCIAN I SUFITÓW DO 5 MM
- ◆ ŁATWA W SZLIFOWANIU



ZASTOSOWANIE

Do stosowania wewnątrz pomieszczeń, na twardych, suchych i spójnych powierzchniach. Można nakładać ręcznie jako warstwa wyrównująca lub wykończeniowa na ścianach i sufitach.

PODŁOŻA

Można nakładać na gips, płyty gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, beton, beton komórkowy, cement.

WYKOŃCZENIE

Wszystkie rodzaje powłok, farb i pokryć ściennych.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I TECHNICZNE

Powłoki proszkowe do stosowania wewnętrznego na bazie gipsu, klasyfikacja (NF T 36-005) - 060 w parcie z dodatkami wiążącymi.

- Kodyfikacja gipsowa (EN 16566) : $G_3S_1V_0W_0A_0C_0$.
- Grubość nakładania : do 5 mm.
- Przygotowanie : 55% wody (1 objętość wody na około 2 objętości proszku).
- Zużycie : 1kg/m²/mm grubości.
- Malowanie : 24 Godz.
- Czas gotowości do pracy : 1.30 godz.
- Druga warstwa : w zależności od grubości oraz warunków na budowie
- Barwa : biała.
- Przyczepność do powłoki/podłoża (EN 16-566) : zgodnie z normą EN 16566.

SPOSÓB UŻYCIA I SKŁADOWANIE

- Stosowanie : nakładać za pomocą pacy, szpachelki i zeszlifować papierem drobnoziarnistym.
 - Czyszczenie : wyczyść narzędzia przy użyciu wody lub poczekaj, aż produkt wyschnie, a następnie zeszkrob.
 - Przechowywanie : po użyciu dokładnie zamknąć opakowanie. Przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, zabezpieczonym przed wilgocią.
- Data przydatności produktu : zużyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji.
Data produkcji na opakowaniu.

OPAKOWANIE

- Worek 5 kg oraz 20 kg.

ZALECENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie stosować w temperaturze poniżej 8°C i poniżej 35°C, i przy wskaźniku wilgotności większym niż 70% HR (wilgotność względna).
- Nie stosować przy pełnym słońcu i na przegrzanych podłożach.
- Szlifować, malować po całkowitym wyschnięciu.
- Maksymalna grubość jednej warstwy wynosi 5mm.
- Wietrz pomieszczenie podczas i po aplikacji.
- Nie stosować na podłoża wilgotne.
- Nie stosować na polistyren, tapety oraz na zewnątrz.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

- Podłoża należy przygotować zgodnie z obowiązującym DTU (Zunifikowany Dokument Techniczny).
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń, na twardych, suchych, czystych i przyczepnych powierzchniach.

DOKUMENTY NORMATYWNE DO SKONSULTOWANIA

- EN 16-566 : powłoki malarskie w pracach wewnątrz i/lub na zewnątrz.
- NF EN 13279-1 : 2009 : spoiwa gipsowe i powłoki tynkowe dla budynków.
- NFT 36-005 : klasyfikacja farb, lakierów oraz produktów pochodnych.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY + ZAGADNIENIA PRAWNE

- Pamiętaj o zdrowiu : podczas szlifowania zaleca się stosowanie maski ochronnej.
- Zaleca się noszenie rękawic ochronnych i ochronę oczu podczas nakładania produktu.
- Pozostałości produktu i opakowania należy zanieść do centrum recyklingu.
- Więcej informacji o produkcie w karcie technicznej na www.toupret.pl
- Wszystkie dane są ważne w normalnych warunkach użytkowania, w temperaturze otoczenia 20°C i przy wilgotności 50%.
- Informacje w karcie technicznej, a w szczególności zalecenia dotyczące aplikacji i końcowego stosowania produktów TOUPRET, są dostarczane w dobrej wierze i oparte są o wiedzę i doświadczenie firmy TOUPRET.
- Produkt winien być stosowany zgodnie z zasadami sztuki.
- Podany czas schnięcia, nakładania drugiej warstwy i malowania ma charakter orientacyjny oraz zależy od powierzchni, nałożonej grubości, temperatury i wilgotności.

Made in Poland



ZNAJDŹ WSZYSTKIE NASZE FILMY DOTYCZĄCE STOSOWANIA PRODUKTU NA :



TOUPRET.PL

&



TOUPRET

SZPACHLE DLA PROFESJONALISTÓW

TOUPRET POLSKA SP. Z O.O.
UL. PRZEMYSŁOWA 18
PL - 62-069 ZAKRZEWO K/POZNANIA
TEL. : +48 61 670 68 68