




GARNISSANT LISSANT 2 EN 1 POUDRE

Rattrape et lisse tous les murs à relief et dégradés en 1 couche.



-  Tous supports dont crépi et toile de verre.
-  Idéal sur anciennes peintures ou murs détapissés.
-  Résultat extra lisse.

SUPPORTS

• En intérieur, s'applique sur murs bruts ou peints, crépis, toile de verre peinte, ancien enduit décoratif, peinture à gouttelettes, plâtre, plaque de plâtre*, carreau de plâtre*, béton, béton cellulaire*, ciment, brique, pierre.

* L'application d'une sous-couche est conseillée avant utilisation sur supports très poreux.

RECOUVREMENT

• Tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux.

CARACTÉRISTIQUES

- Taux de gâchage : 1 dose d'eau pour 2 doses de poudre.
- Épaisseur d'application : 4 mm.
- Consommation : 1 kg/m²/mm.
- Temps d'utilisation : 2 heures.
- Redoublement : 1 h 30.
- Recouvrement : 6 heures.
- Couleur : blanc.

CONDITIONNEMENT(S)

- Baril de 5 kg et baril de 15 kg (3 pochons de 5 kg).

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Matériel de mise en œuvre : couteau à reboucher, lame à enduire ou lisseuse.
- Nettoyage des outils : à l'eau.
- Conservation de l'enduit : produit garanti 6 mois, après la date d'achat, dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri de l'humidité.

RECOMMANDATIONS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur du papier peint.
- Doit être recouvert par un revêtement ou une peinture.

PRÉPARATION DES FONDS

- Les supports doivent être durs, secs, sains, propres et cohésifs.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Le port du masque est recommandé lors du ponçage.
- Apporter les résidus de produit et l'emballage à la déchetterie.
- FDS disponible sur www.quickfds.fr ou www.toupret.com
- Toutes les données techniques sont valables dans des conditions normales d'utilisation, avec une température ambiante de 20°C et une hygrométrie de 50 %.
- Les temps de séchage, de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).