

# GIPS SZPACHLOWA DO ŁĄCZENIA PŁYT

DO ŁĄCZENIA PŁYT 2w1-ŁĄCZENIE  
I SZPACHLOWANIE PŁYT G-K



- CZAS GOTOWOŚCI DO PRACY GOTOWEJ ZAPRAWY - 3H
- DOSKONAŁE GŁADKIE WYKOŃCZENIE

## ZALECENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie stosować w temperaturze poniżej 8°C i powyżej 35°C.
- Nie nakładać na tapetę.
- Wietrzyc pomieszczenie podczas i po aplikacji.
- Przygotowana masa może być używana przez około 3 godz.

## PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń, na twardych, suchych, czystych i przyczepnych powierzchniach.

## BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY + ZAGADNIENIA PRAWNE

- Podczas szlifowania zaleca się stosowanie maski ochronnej.
- Podczas nakładania produktu zaleca się noszenie rękawic ochronnych.
- Pozostałości produktu i opakowania należy zanieść do centrum recyklingu.
- Wszystkie dane są ważne w normalnych warunkach użytkowania, w temperaturze otoczenia 20°C i przy wilgotności 50%.
- Informacje w karcie technicznej, a w szczególności zalecenia dotyczące aplikacji i końcowego stosowania produktów TOUPRET, są dostarczane w dobrej wierze i oparte są o wiedzę i doświadczenie firmy TOUPRET.
- Produkt winien być stosowany zgodnie z zasadami sztuki.
- Podany czas schnięcia, nakładania drugiej warstwy i malowania ma charakter orientacyjny oraz zależy od powierzchni, nałożonej grubości, temperatury i wilgotności.

## PODŁOŻA

- Do stosowania wewnątrz, na wszystkie rodzaje płyt gipsowo - kartonowych.

## WYKOŃCZENIE

- Może być pokrywany wszystkimi rodzajami pokryć murarskich, farbami matowymi lub satynowymi.

## WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I TECHNICZNE

- Przygotowanie: 1 miarka wody na 2,5 miarki proszku.
- Czas gotowości do pracy: 3 godz.
- Czas schnięcia: 8 godz.

## SPOSÓB UŻYCIA I PRZECHOWYWANIE

- Nakładać za pomocą szpachelki i zeszlifować papierem drobnoziarnistym.
- Narzędzia wyczyścić wodą lub poczekać, aż produkt wyschnie, a następnie zeszkrobać.
- Przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, zabezpieczonym przed wilgocią.
- Data przydatności produktu: patrz data na opakowaniu.

## OPAKOWANIE

- Worek 5 kg oraz 25 kg.

