

JOINT & FINISH

VOEG-EN DUNPLEISTER

- ♦ MANUEEL EN AIRLESS
- ♦ VOOR EEN PERFECTE AFWERKING
- ♦ HOGE KLEEFKRACHT EN MAKKELIJK SCHUURBAAR



TOEPASSING

Voegenbandpleister voor gipskartonplaten met afgeschuinde kanten en dunpleister, jointfiller, pasta, binnen.

ONDERGRONDEN

Gipskartonplaten met of zonder afgeschuinde boorden.

AFWERKING

Alle soorten plamuren, verven en muurbekledingen.

FYSISCHE EN TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Pastaplamuur op basis van calciumcarbonaat vulstoffen en harsen.

- Eigenschappen (NFT 36-005) : Familie III - classe 2.
- Codificatie (EN 16-566) : $G_3S_1V_0W_0A_0C_0R_0$.
- Gebruiksklaar.
- Laagdikte : tot 5 mm.
- Verbruik : 350 g/ml; 1.7 kg/m²/mm.
- Open tijd : onbeperkt.
- Volgende laag : van zodra de plamuur droog is.
- Afwerking : gemiddeld 24 tot 48 uur (na volledige droging).
- Kleur : wit.
- Hechting ondergrond/plamuur (EN 16566) : > 0,5 Mpa.

GEbruIKSVoorWAARDEN EN BEWARING

- Aanbrengmateriaal :
 - alle merken Airless met zuiger vanaf een vrij debiet vanaf 5 l/min.
 - plamuurmes
- Aanbevolen tips (nozzle) : 3.31 en 6.35.
- Reinigen van het gereedschap : met water.
- Bewaring van de plamuur : minstens 12 maanden na factuurdatum, in de originele, gesloten verpakking, beschermd tegen vorst en zon.

VERPAKKING

- Zak en emmer van 25 kg* (de beschikbare verpakking kan variëren naargelang het distributiekanaal).

AANBEVELINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK

- Niet toepassen bij temperaturen lager dan +8°C en hoger dan +35°C en een relatieve vochtigheid hoger dan 70%.
- Niet aanbrengen op te warme ondergronden.
- Niet aanbrengen op vochtige ondergronden.
- Het product niet aanbrengen op polystyreen, behangpapier noch buiten.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGRONDEN

- De ondergronden dienen voorbereid te worden conform de normen.
- De ondergronden dienen hard, hechtend, schoon, gezond en droog te zijn.

DOCUMENTEN OVER DE NORMERING

- EN 16-566 : schilderplamuren voor binnen- en/of buitenwerken.
 - NFT 36-005 : eigenschappen van schildersproducten.
 - DTU 59.1 (NFP 74-201) : schilderwerken aan gebouwen.
 - DTU 59.4 (NFP 74-204) : aanbrengen van behang en muurbekledingen.
 - DTU 25.31 (NF P72-202-2) : Vertikale werken waarvoor geen plamuur of gips nodig is.
- Uitvoeren van scheidingswanden of gipsblokken.

HYGIËNE EN VEILIGHEID

- VB beschikbaar op quickfds.com of toupret.com
- Het dragen van een stofmasker tijdens het schuren wordt aangeraden.
- Het dragen van handschoenen en veiligheidsbril bij gebruik wordt aangeraden.
- Breng productresten en de verpakking naar een afvalbrengpunt.

• De informatie op de technische fiche, en in het bijzonder de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het gebruik van het product, worden te goeder trouw verstrekt en zijn gebaseerd op de kennis en ervaring van het bedrijf TOUPRET. Het product moet worden gebruikt volgens de regels van de kunst en volgens onze aanbevelingen. De informatie wordt gegeven voor toepassingen uitgevoerd bij 20°C, 50% vochtigheid en op normaal absorberende ondergronden. De tijden worden als indicatie gegeven en zijn afhankelijk van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte en de omgevingsomstandigheden.



Informatie over het emissieniveau van vluchtige stoffen in de binnenlucht, met een risico van inhalatiotoxiciteit, op een classeschaal variërend van A+ (zeer lage emissies) tot C (hoge emissies).

