

LISS' BOIS

ENDUIT DE LISSAGE ET BOUCHE PORAGE AVANT PEINTURE, LASURE, VERNIS, PRÊT À L'EMPLOI



- FINITION ULTRA-LISSE
- SUBLIME LES PEINTURES ET LAQUES SUR BOIS
- EXTRA FIN ET CRÉMEUX : FACILE À APPLIQUER



SUPPORTS

• S'applique en intérieur et extérieur sur supports bruts ou peints, tous supports* bois et toutes essences de bois, y compris bois exotiques, ainsi qu'agglomérés et contreplaqués (*préalablement imprimés) : volets, caissons de toit, bâtis de portes, portails, abris de jardin, poutres, clôtures, portes, rampes d'escalier. Il est obligatoire de recouvrir de peinture, lasure ou vernis.

RECOUVREMENT

• Obligatoire par tous types de peintures, vernis et lasures.

CARACTÉRISTIQUES

- Prêt à l'emploi.
- Épaisseur d'application : 1 mm.
- Consommation : 450 à 700 g de pâte /m².
- Temps d'utilisation : illimité.
- Redoublement : 2 heures.
- Recouvrement : 4 heures.
- Couleur : blanc.

CONDITIONNEMENT

- Tube de 300 g.
- Pot de 1.25 Kg.

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Matériel de mise en œuvre : à la spatule en étalant l'enduit par petites zones d'environ 1m² en couche fine.
- Nettoyage des outils : pour nettoyer efficacement vos outils, attendez que le produit soit complètement sec, puis grattez. L'utilisation de l'eau n'est pas une nécessité.
- Conservation de l'enduit : produit garanti 12 mois à compter de la date d'achat, facture d'achat faisant foi, dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du gel et de la chaleur/du soleil.

RECOMMANDATIONS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Enlevez l'excédent en tenant votre spatule avec un angle d'au moins 45° par rapport au support.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à +5°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 80%.

PRÉPARATION DES FONDS

• Les supports doivent être sains, durs, secs à cœur, propres et cohésifs.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Nous vous recommandons d'utiliser un masque ainsi que des lunettes lors du ponçage et des gants lors de l'utilisation.
- Apporter les résidus de produit et l'emballage à la déchetterie.
- FDS disponible sur www.quickfds.fr ou www.toupret.com

• Toutes les données techniques sont valables dans des conditions normales d'utilisation, avec une température ambiante de 20°C et une hygrométrie de 50 %.

• Les temps de séchage, de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.

• Contient des produits biocides (Protection des produits pendant le stockage) : Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one ; 2-méthylisothiazol-3(2H)-one ; C(M)IT / MIT (3 : 1). Peut produire une réaction allergique.

MATIÈRES PREMIÈRES D'ORIGINE NATURELLE

• Information sur la composition de nos enduits : nos enduits sont composés pour majeure partie de matières premières d'origine naturelle (classification basée sur les déclarations de nos fournisseurs, sur leurs compositions et provenance d'origine). Les matières premières complémentaires utilisées sont nécessaires pour garantir la performance, la stabilité et/ou la conservation de nos produits.



<https://www.toupret.com/developpement-durable.html>



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).