



# ENDUIT MAGIC' EXTÉRIEUR

Enduit pour ragréer les murs en extérieur.

- 80% de ponçage en moins.
- Rendement optimisé : Surface couverte +20%.
- Application facile : rouleau + lame inox.



## CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Matériel de mise en œuvre : rouleau et lame inox.
- Nettoyage des outils : à l'eau.
- Conservation de l'enduit : 1 an, après la date d'achat, dans son emballage d'origine et stocké à l'abri du gel et du soleil.

## RECOMMANDATIONS ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +5°C et supérieure à 35°C et à un taux d'hygrométrie supérieur à 80%.
- Doit être recouvert par une peinture ou un revêtement adapté.
- Ne pas appliquer sur du polystyrène, ni sur fonds humides.

## PREPARATION DES FONDS

- Les supports doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.

## HYGIENE ET SECURITE

- Contient des produits biocides (Protection des produits pendant le stockage) : Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one ; C(M)IT / MIT (3 : 1) ; MBIT.
- Peut produire une réaction allergique.

- Le port de gants est recommandé pendant l'application.
- Le port du masque est recommandé lors du ponçage.
- Le port des gants et des lunettes sont conseillés lors de l'application.

- Apporter les résidus de produit et l'emballage à la déchetterie.
- FDS disponible sur [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr) ou [www.toupret.com](http://www.toupret.com)

- Les informations sont données pour des applications réalisées à 20°C, 50% d'hygrométrie et sur des supports normalement absorbants.
- Les temps de séchage, de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.

## SUPPORTS

- En extérieur, s'applique sur béton banché, mortiers et enduits de ciment, murs en parpaings et crépi.

## RECouvreMENT

- Tous types de peintures extérieures, organiques, en film mince, RPE, RSE et revêtements d'imperméabilité.

## CARACTERISTIQUES

- Prêt à l'emploi.
- Épaisseur d'application : 5 mm.
- Consommation : 1,37 kg de pâte / m<sup>2</sup> / mm.
- Temps d'utilisation : illimité.
- Redoublement : 8 h à 12 heures.
- Recouvrement : 24 à 48 heures.
- Couleur : blanc crème.

## CONDITIONNEMENT

- Seau de 12 kg.