



MAGIC'PLAMUUR VOCHTIGE RUIMTES

Complete kit voor het makkelijk glad maken van binnenmuren en muurtegels in vochtige ruimtes.

- 80% minder schuren.
- Gereedschappen professionele kwaliteit : plamuurrol + inox spatel.
- Ook voor het strak zetten van muurtegels.



GEBRUIKSVORWAARDEN EN BEWARING

- Aanbrengmateriaal : plamuurrol en inox spatel.
- Reinigen van het gereedschap : met water.
- Bewaring van de plamuur : minstens 12 maanden na factuurdatum, in de originele, gesloten verpakking, beschermd tegen vorst en zon.

AANBEVELINGEN

en voorzorgsmaatregelen bij gebruik

- Niet toepassen bij temperaturen lager dan +8°C en hoger dan +35°C en een relatieve vochtigheid hoger dan 70%.
- Het product niet aanbrengen op behangpapier.

De plamuur dient afgewerkt te worden met aangepaste verf of muurbekleding.

- Niet aanbrengen op oppervlakken die rechtstreeks in contact staan met stromend water zoals douchecellen.
- Niet aanbrengen op horizontale werkbladen, noch op vloeren.
- Op (zijde) glanzende tegels : eerst schuren met korrel 80 of reinigen met een goede ontvetter alvorens plamuur aan te brengen.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGRONDEN

- De ondergronden dienen hard, hechtend, schoon, gezond en droog te zijn.

HYGIËNE EN VEILIGHEID

• Bevat biociden (Conserveermiddelen voor producten tijdens opslag) : Bevat 1,2-benzisohiazool-3(2H)-on ; C(M)IT / MIT(3 : 1) ; MBIT. • Kan een allergische reactie veroorzaken.

- Het dragen van handschoenen tijdens het aanbrengen wordt aangeraden.
- Het dragen van een stofmasker tijdens het schuren wordt aangeraden.
- Het dragen van handschoenen en veiligheidsbril bij gebruik wordt aangeraden.
- Breng productresten en de verpakking naar een afvalbrennpunt.
- VB beschikbaar op www.quickfds.fr of www.toupret.com.

- De informatie wordt gegeven voor toepassingen uitgevoerd bij 20°C, 50% vochtigheid en op normaal absorberende ondergronden.
- De tijden voor droging, de volgende laag en de afwerking worden ten titel van inlichting verstrekt en zijn afhankelijk van de ondergrond, de laagdikte, de temperatuur en de vochtigheidsgraad.

ONDERGRONDEN

- Wordt binnenshuis toegepast op muurtegels, faïence, geschilderde muren en reeds uitgevoegde (hydro-) gipskartonplaten.

AFWERKING

- Alle gangbare binnenmuurverven.

Fysische en technische

EIGENSCHAPPEN

- Gebruiksklaar.
- Laagdikte : tot 5 mm.
- Verbruik : 1,6 kg pasta /m²/mm.
- Open tijd : onbepaald.
- Volgende laag : ongeveer 12 tot 24 uur.
- Afwerking : 24 tot 48 uur.
- Kleur : lichtgroen.

VERPAKKING

- Emmer van 6 kg.



* Informatie over het emissieniveau van vluchtige stoffen in de binnenlucht, met een risico van inhalatietoxiciteit, op een klassenschaal variërend van A+ (zeer lage emissies) tot C (hoge emissies).
Classificatie voor een gemiddelde dikte van 1 mm.