

MASSA DE ENCHIMENTO

MASSA RÁPIDA DE ENCHIMENTO

- ♦ **SEM MÍNGUA**
- ♦ **NÃO RISCA EM CAMADA FINA**
- ♦ **PODE APARAFUSAR-SE E PREGAR-SE POR CIMA**



USO

Massa de enchimento em pó, de interior, para uma aplicação manual.

SUPORTES

Gesso, placas de gesso, blocos de gesso, antigos fundos pintados, cimento, betão, betão celular, tijolo, pedra.

REVESTIMENTO

Todos os tipos de massa, tinta ou revestimentos de parede.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E TÉCNICAS

Massa em pó à base de produtos de pedreiras seleccionadas e de aglutinantes.

- **Caracterização (NFT 36-005)** : Família III Clase 3.
- **Codificação (EN 16-566)** : $G_3S_2V_0W_0A_0C_0R_0$.
- **Proporção da mistura** : 50% de água (isto é 0,50 l de água por 1 kg de pó).
- **Espessura da aplicação** : sem limite de espessura.
- **Consumo** : 1 kg colmata um volume de 1.1 L.
- **Tempo de utilização** : 30-40 min.
- **Repetição** : no momento que a massa esteja seca.
- **Revestimento** : de 12 a 24 horas de média.
- **Côr** : branca.
- **Aderência massa /suporte (EN 16-566)** : > 0,5 Mpa.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DE ARMAZENAMENTO

- **Material de puesta en obra** : espátula ou talocha.
- **Limpieza de las herramientas** : os restos da massa reti-ram-se depois de secos esfregando, o uso da água não é necessário.
- **Conservación de la masilla** : produto garantido 12 meses, com a fatura da compra original, na sua embalagem original fechada e armazenada em local protegido da humidade.

EMBALAGEM

- Pacote de 1 kg.
- Sacos de 5 kg e 15 kg.

RECOMENDAÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO

- Não aplicar a uma temperatura inferior a < 8°C e > 35° uma taxa higrométrica > 70%.
- Não aplicar sobre poliestireno, nem sobre revestimientos colados, nem no exterior.
- Não aplicar sobre superficies sobre aquecidas.
- Não aplicar sobre fundos húmidos.
- Aconselha-se não tocar a pasta no momento que começe a endurecer.

PREPARAÇÃO DOS FUNDOS

- Os suportes preparam-se de acordo às DTU.
- Os fundos devem estar duros, coesos, limpos, são e secos.

DOCUMENTOS NORMATIVOS A CONSULTAR

- EN 16-566 : pinturas y barnices – masillas de pintores para trabajos de interiores y/o exteriores.
- NFT 36-005: caracterização de produtos de pinturas.
- DTU 59.1 (NFP 74-201): trabalhos de pintura em edifícios.
- DTU 59.4 (NFP 74-204): colocação em obra de papéis pintados e de revestimentos murais.
- Ficha de segurança fornecida a pedido.

HIGIENE E SEGURANÇA

- Para lixar a utilização de máscara é recomendado.
- Usar luvas de protecção e protecção ocular para à aplicação.
- Levar os restos de produto e embalagem ao ponto verde para o reciclagem.

O tempo de secagem, de repetição e de sobreposição são dados a título indicativo e dependem do suporte, da espessura aplicada, da temperatura e da humidade. As informações da ficha técnica e em particular as recomendações relativas à aplicação e à utilização final de Massa de enchimento são dadas de boa fé e baseiam-se no conhecimento e experiência da sociedade TOUPRET. O produto deve ser colocado na obra em conformidade às normas de ofício e seguindo as recomendações. As informações dadas correspondem às aplicações realizadas a 20°C, 50% de higrometria e sobre suportes normalmente absorventes. Os tempos são dados a título indicativo e dependem do suporte, da espessura aplicada e das condições ambientais.

