

ENDUIT DE REBOUCHAGE ET RÉPARATION

- ◆ **EXTRÊME DURETÉ**
- ◆ **ADHÉRENCE TOUS SUPPORTS**
- ◆ **RÉPARATION SANS COFFRAGE**



USAGE

Enduit de rebouchage et de réparation en poudre, extérieur, pour application manuelle.

SUPPORTS

- Neufs ou rénovés, bruts ou peints :
 - Plâtre
 - Ancien fond peint
 - Ciment, béton, parpaing, brique, pierre
 - Pâte de verre, céramique.

RECOUVREMENT

• Tous types d'enduits extérieurs et peintures : organiques et minérales en film mince, RPE, RSE et revêtements d'imperméabilité. Ne pas recouvrir directement de peinture polyuréthane et époxy en phase solvant.

CARACTÉRISTIQUES

Enduit extérieur en poudre à base de ciment, de charges minérales sélectionnées et de résine.

- Caractérisation (NFT 36-005) : famille IV - classe 4c.
- Codification (EN 16-566) : G₃S₂V₀W₀A₀C₀R₀.
- Taux de gâchage : 45% d'eau (soit 0,45 l d'eau pour 1 kg de poudre).
- Épaisseur d'application : sans limite.
- Consommation : 1 kg de poudre comble un volume de 1 l.
- Temps d'utilisation : 30 minutes.
- Redoublement : dès que l'enduit est dur.
- Recouvrement : 24 heures en moyenne (après séchage complet).
- Couleur : blanc.
- Adhérence enduit/support (EN 16-566) : > 0,8 Mpa.

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Matériel de mise en œuvre : couteau à reboucher, lame à enduire ou lisseuse.
- Nettoyage des outils : à l'eau.
- Conservation de l'enduit : produit garanti 6 mois, facture d'achat faisant foi, dans son emballage d'origine, fermé et stocké à l'abri de l'humidité.

CONDITIONNEMENT

- Etui de 2 kg.
- Sac de 5 kg

RECOMMANDATIONS ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer sur du polystyrène, ni sur fonds humides.
- Ne pas appliquer à une température < 5 °C et > 35 °C et un taux d'hygrométrie > 80%.
- La température du mélange modifie le temps de prise du produit : une température élevée l'accélère, une température basse la retarde.
- Il est conseillé de ne pas rebattre la pâte lorsqu'elle commence à durcir.

PRÉPARATION DES FONDS

- Les supports seront préparés conformément aux DTU.
- Les fonds doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.

DOCUMENTS NORMATIFS

- EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.
- NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : travaux de peinture des bâtiments.
- DTU 42.1 (NFP 84-404) : réfection de façades en service par revêtements d'imperméabilité à base de polymères.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Contient du ciment, lire les précautions d'emploi sur l'emballage ou sur la FDS avant manipulation.
- N° UFI : YY4W-UK24-HRHF-M9FX

• Nous vous recommandons d'utiliser un masque lors du ponçage et des gants lors de l'utilisation.

• Les informations sur la fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale du produit, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de la société TOUPRET.

Le produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l'art et suivant nos recommandations.

Les informations sont données pour des applications réalisées à 20°C, 50% d'hygrométrie et sur des supports normalement absorbants.

Les temps sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée et des conditions ambiantes.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).