

PLANE[®] G 2 EN 1

EGALISATIEPASTA MET NIEUWE TECHNOLOGIE



- ◆ GOED VULLEND EN DEKKEND VERMOGEN
- ◆ IDEAAL IN ÉÉN DIKKE LAAG EN DAN SCHUREN

TOEPASSING

Uitvlakpleister aan te brengen met roller en gladstrijkers - Binnenshuis.

ONDERGRONDEN

- Onbehandelde of geschilderde oppervlakken, met of zonder reliëf, zelfs beschadigd :
 - structuurverf, spack, geschilderd glasvliesbehang of scan, oude geschilderde oppervlakken, gipskarton, pleisterwerk, gipsblokken, traditionele plamuren, voorbereide ondergronden.

AFWERKING

- Afwerken :
 - 's Anderendaags, met alle verftypes op waterbasis, mat of zijdeglans.
- Voor alle andere afwerkingen dient men te wachten tot volledige droging van de plamuur.

Fysische en technische EIGENSCHAPPEN

- Pastaplamuur op basis van calciumcarbonaat vulstoffen en harsen.
- Eigenschappen (NFT 36-005) : famille III - classe 2.
- Codificatie (EN 16-566) : G₃S₁V₀W₀A₀C₀R₀.
- Gebruiksklaar.
- Laagdikte : tot 5 mm.
- Verbruik : 1,7kg/m²/mm.
- Open tijd : onbeperkt.
- Volgende laag : van zodra de plamuur droog is.
- Overschilderbaar na gemiddeld 24 tot 48 u (na volledige droging).
- Kleur : wit.
- Hechting ondergrond/plamuur (EN 16-566) : > 0.5 Mpa.

GEbruIKSVoorwaarden EN BEwARING

- Aanbrengmaterialen :
 - aan te brengen met de gereedschappen van PLANE[®] SYSTEM (afzonderlijk te koop).
 - Voor een optimaal gebruik, worden de volgende tips (nozzle) aanbevolen : 5.31, 5.35, 6.31 of 6.35.
 - Reinigen van de gereedschappen : met water.
 - Bewaring :
 - minstens 12 maanden na aankoop (volgens factuurdatum) in zijn originele gesloten verpakking, beschermd tegen zon en vorst.

VERPAKKING

- Emmer van 20 kg.

AANBEVELINGEN

en voorzorgsmaatregelen bij gebruik

- Niet toepassen bij temperaturen lager dan +8°C en hoger dan +35°C en een relatieve vochtigheid hoger dan 70%.
- Niet aanbrengen op te warme ondergronden.
- Niet aanbrengen op vochtige ondergronden.
- Het product niet aanbrengen op polystyreen, behangpapier noch buiten.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGRONDEN

- De ondergronden dienen voorbereid te worden conform de normen.
- De ondergronden dienen hard, hechtend, schoon, gezond en droog te zijn.

DOCUMENTEN OVER DE NORMERING

- EN 16-566 : schilderplamuren voor binnen- en/of buitenwerken.
- NFT 36-005 : eigenschappen van schildersproducten.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : schilderwerken aan gebouwen.
- DTU 59.4 (NFP 74-204) : aanbrengen van behang en muurbekledingen.

HYGIËNE EN VEILIGHEID

- VB beschikbaar op quickfds.com of toupret.com
 - Het dragen van een stofmasker tijdens het schuren wordt aanbevolen.
 - Het dragen van handschoenen en veiligheidsbril bij gebruik wordt aanbevolen.
 - De milieuverklaring is gedeponneerd op www.declaration-environnementale.gouv.fr en is beschikbaar op www.inies.fr. Breng productresten en de verpakking naar een afvalbepunt.
 - De informatie op de technische fiche, en in het bijzonder de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het gebruik van het product, worden te goeder trouw verstrekt en zijn gebaseerd op de kennis en ervaring van het bedrijf TOUPRET. Het product moet worden gebruikt volgens de regels van de kunst en volgens onze aanbevelingen.
- De informatie wordt gegeven voor toepassingen uitgevoerd bij 20°C, 50% vochtigheid en op normaal absorberende ondergronden.
- De tijden worden als indicatie gegeven en zijn afhankelijk van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte en de omgevingsomstandigheden.



Informatie over het emissieniveau van vluchtige stoffen in de binnenlucht, met een risico van inhalatiotoxiciteit, op een klasseschaal variërend van A+ (zeer lage emissies) tot C