PLANEO® G 2 EN 1

ENDUIT D'ÉGALISAGE / NOUVELLE TECHNOLOGIE

- ♦ TRÈS GARNISSANT
- ♦ IDÉAL EN 1 PASSE CHARGÉE PONCÉE

USAGE

Enduit d'égalisage pour application au rouleau et lisseurs - Intérieur.

SUPPORTS

Bruts ou peints à reliefs ou dégradés :
- crépis, gouttelettes, toile de verre peinte
- anciens fonds peints, plaques de plâtres, plâtre, carreaux de plâtre, enduits traditionnels de préparation des fonds.

RECOUVREMENT

Tous types de peinture mate ou satinée en phase aqueuse. Pour toute autre finition, attendre le séchage complet de l'enduit.

CARACTÉRISTIQUES

- Enduit en pâte à base de charges de carbonates de calcium et de résines.
- Caractérisation (NFT 36-005) : famille III - classe 2.
- Codification (EN 16-566) : $G_3S_1V_0W_0A_0C_0R_0$.
- Prêt à l'emploi.
- Épaisseur d'application : jusqu'à 5 mm.
- Consommation : 1.7kg/m²/mm.
- Temps d'utilisation : sans limite.
- Redoublement : dès que l'enduit est sec.
- Recouvrement : 24h à 48h en moyenne (après séchage complet).
- Couleur : blanc.
- Adhérence enduit/support (EN 16-566) : > 0.5 Mpa.

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Matériel de mise en œuvre : par toutes marques d'Airless à piston à partir d'un débit libre de 5L/min.
- Pour une utilisation optimale, nous vous conseillons d'utiliser une buse 5.31, 5.35, 6.31 ou 6.35.
- Nettoyage des outils : à l'eau.
- Conservation : produit garanti 12 mois, date de facture faisant foi, en emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du soleil et du gel.

CONDITIONNEMENT

- Seau de 20 kg.

RECOMMANDATIONS ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.
- Ne pas appliquer TX®120 sur du polystyrène, du papier peint ni en extérieur.

PREPARATION DES FONDS

- Les supports seront préparés conformément aux DTU.
- Les fonds doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.

DOCUMENTS NORMATIFS

- EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.
- NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : travaux de peinture des bâtiments.
- DTU 59.4 (NFP 74-204) : mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux.

HYGIENE ET SECURITE

- FDS disponible sur quickfds.com ou toupret.com
- Nous vous recommandons d'utiliser un masque lors du ponçage et des gants lors de l'utilisation.
- La déclaration environnementale a été déposée sur le site www.declaration-environnementale.gouv.fr et elle est consultable sur le site www.inies.fr ».
- Apporter les résidus de produit et l'emballage à la déchetterie.
- Les informations sur la fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale du produit, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de la société TOUPRET.

Le produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l'art et suivant nos recommandations.
Les informations sont données pour des applications réalisées à 20°C, 50% d'hygrométrie et sur des supports normalement absorbants.
Les temps sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée et des conditions ambiantes.

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

TOUPRET SA - 24 rue du 14 juillet - 91813 CORBEIL ESSONNES Cedex - RCS Evry B 964 201 859 – Mise à jour Mars 2021

TOUPRET BENELUX • Dreef 7A • B-1740 Ternat
mail.benelux@toupret.com
Tel : +32 (0)2 223 39 02 • www.toupret.be /www.toupret.nl

TOUPRET SUISSE • Rue des Forgerons 18 • CH-1700 FRIBOURG
toupretsuisse@toupret.com
Tel : +41 (0)26 422 4055 • www.toupretpro.ch

TOUPRET®
L'ENDUIT DES PROFESSIONNELS