

RELLENO MADERA

MASILLA DE RELLENO MADERA EN PASTA

- ◆ AGUJEROS PEQUEÑOS Y FISURAS
- ◆ SE PUEDE ATORNILLAR O CLAVAR
- ◆ ROBLE CLARO



USO

La masilla se presenta lista al uso, para una aplicación manual tanto en interior como en exterior.

SOPORTES

Todo tipo de soportes de madera y todo tipo de maderas, incluidas las maderas exóticas, corrientes, aglomerados y contrachapados.

RECUBRIMIENTO

Todo tipo de pinturas, barnices y lasures.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y TÉCNICAS

Masilla en pasta fabricado a base de cargas minerales y de ligantes seleccionados.

- **Caracterización (NFT 36-005)** : Familia IV Clase 4b.
- **Codificación (NFT 30-608)** : G₃S₁V₀W₀A₀C₀R₀.
- **Proporción de la mezcla** : Lista al uso.
- **Espesor de aplicación** : hasta 1 cm.
- **Consumo** : 1.5 kg colma un volumen de 1 L.
- **Tiempo de utilización** : ilimitado.
- **Repetición de capa** : después del secado completo.
- **Recubrimiento** : de 12 a 24 horas de media.
- **Color** : roble natural (marrón claro).
- **Adherencia masilla/soporte (EN 16-566)** : > 0,8 Mpa.

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN Y DE ALMACENAMIENTO

- **Material de puesta en obra** : espátula o llana.
- **Limpieza de las herramientas** : los restos de producto se quitan una vez secos frotando, para ello el uso de agua no es necesario.
- **Conservación de la masilla** : producto garantizado 12 meses, fecha de compra aportando factura, en envase de origen cerrado y almacenado al abrigo del sol y las heladas.

ENVASE

- Bote de 1.25 kg.
- Tubo de 330 gr.

RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES DE EMPLEO

- Las condiciones ambientales óptimas para la aplicación son de 5°C a 35°C y una humedad relativa del 80% o menos.
- No aplicar sobre superficies sobrecalentadas.
- No aplicar sobre fondos húmedos.

PREPARACIÓN DE FONDOS

- Los soportes se prepararan conforme a las DTU.
- Los fondos deben estar duros, cohesivos, limpios, sanos y secos.

DOCUMENTOS NORMATIVOS A CONSULTAR

- NFT 36-005 : caracterización de los productos de pinturas.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : trabajos de pintura de edificios.

HIGIENE Y SEGURIDAD

- Para el lijado se recomienda el uso de mascarilla.
- Se aconseja el uso de guantes y gafas durante la aplicación.
- Contiene biocidas (Conservantes para los productos durante su almacenamiento) : Contiene 1,2-bencisotiazol-3-ona ; 2-Metilisotiazol-3(2H)-ona ; C(M)IT / MIT (3 : 1) ; MBIT. Puede provocar una reacción alérgica. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
- Llevar los restos de producto y envase a un punto verde de reciclado.

El tiempo de secado, aplicación de la segunda capa y recubrimiento son orientativos y dependen del soporte, el espesor aplicado, la temperatura y la humedad.

Las informaciones de la ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y a la utilización final de Relleno madera están dadas de buena fe y se basan en el conocimiento y experiencia de la sociedad TOUPRET.

El producto debe ser puesto en obra conforme a las normas del oficio y siguiendo las recomendaciones.

Las informaciones dadas corresponden a aplicaciones realizadas a 20°C, 50% de higrometría y sobre soportes normalmente absorbentes.

Los tiempos son dados a título indicativo y dependen del soporte, del espesor aplicado y de las condiciones ambientales.

