

*Dekorspachtel abtönbar
mit Farbpasten für ein glänzendes
Dekor mit Marmor-Effekten*

- **Natürliches Kalkdekor**
- **Leicht zu verarbeiten**
- **Marmor-Effekt**
- **Geruchlos**



EINSATZ

Pastöser Dekorspachtel für den Innenbereich, für den manuellen Auftrag.

UNTERGRÜNDE

STUCC wird auf allen neuen oder zu renovierenden, unbehandelten oder gestrichenen Untergründen aufgetragen:

- Gips und ähnliche Materialien
- Gipsplatten
- Gipskartonplatten
- Alle Arten von Spachtel

ENDBESCHICHTUNG

STUCC kann nach vollständiger Trocknung mit der **SCHUTZSEIFE VON TOUPRET** beschichtet werden.

Physikalische und technische DATEN

- STUCC**: pastöser Dekorspachtel für den Innenbereich auf Basis von Marmorpulver.
- Einstufung (NFT36-005): Familie III, Klasse 2
 - Dichte: Ca. 1,4
 - Verbrauch: 500 g/m² für die zwei Schichten bis zum fertigen Dekor
 - Trocknung: 4 Stunden
 - Farbe: Abtönbar mit den **FARBASTEN VON TOUPRET**. Der Dekorspachtel **STUCC** wird beim Trocknen deutlich heller. Die Intensität des Farbtönen ist abhängig von der Intensität der Bearbeitung. Die **SCHUTZSEIFE** lässt den Farbtönen neu aufleben.
 - Haftfähigkeit Spachtel/Untergrund (EN 16-566): > 0,5 MPa
 - VOC: Grenzwert der EU für dieses Produkt (Kat: A/I): 200 g/l (2010). Dieses Produkt enthält höchstens 30 g/l.

ANWENDUNGS- und Lagerungsbedingungen

- Werkzeuge für das Auftragen: Glättkelle, Spachtelmesser, weiches Tuch oder Poliermaschine.
- Werkzeugreinigung: Trockene Spachtelrückstände lösen sich durch reiben ab, kein Wasser notwendig.
- Haltbarkeit und Lagerung des Spachtels: das Produkt ist ein Jahr garantiert; in der geschlossenen Originalverpackung vor Frost und Hitze geschützt aufbewahren.

VERPACKUNGSEINHEITEN

- Eimer: 6 kg - 12 m²/Eimer
- Eimer: 12 kg - 25 m²/Eimer

EMPFEHLUNGEN und Vorsichtsmassnahmen

- Das gewünschte Dekor ist in erster Linie abhängig von den Handbewegungen des Anwenders und der Beleuchtung. Es ist daher ratsam vorher eine Musterfläche anzufertigen.
- Kanten, Ecken und Fussleisten mit einem breiten Malerkreppband schützen. Entfernen Sie das Kreppband nach jeder Schicht und lösen Sie es mit Hilfe eines Cutters, um eine saubere Endarbeit zu erhalten.
- Verwenden Sie für den gleichen Arbeitsbereich nur Farbpasten aus dem gleichem Produktionslos.
- Die Farbpasten sind miteinander mischbar, um weitere Farben zu erhalten.
- Ein Farbtönen kann abgeschwächt oder verstärkt werden, indem die Menge der hinzugefügten Farbpaste verringert wird bzw. bzw. bis maximal 2 Farbpasten pro 6 kg Eimer **STUCC** und höchstens 4 Farbpasten pro 12 kg Eimer hinzugefügt werden.

- Tragen Sie das Produkt zufällig und in aufeinanderfolgende 0,5 m² grosse Bereiche auf, um so das doppelte Bearbeiten einer Stelle zu vermeiden.
- **STUCC** ermöglicht vielfältige Dekore. Die in der ersten Schicht erstellten Muster und Reliefeffekte, werden mit dem Auftrag und der Ausarbeitung der zweiten Schicht sichtbar.
- Es wird empfohlen, das Produkt jeweils an gegenüberliegenden Wänden aufzutragen, da so die Ecken leichter zu verarbeiten sind.
- Um einen optimalen Glanz zu erhalten, kann das Produkt vor dem vollständigen Trocknen poliert werden.
- Klinge der Glättkelle regelmässig säubern, um Verunreinigungen und Kratzer zu vermeiden.
- Endbeschichtung: Schutzseife vorher durch Abschleifen (Poliermaschine) entfernen. Kann anschliessend mit allen Arten von Spachteln, Acryl- oder Lösemittelhaltigen Farben (nach dem Tiefengrund) überstrichen werden.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

- Gemäss der Branchennorm NFP 74-201-1 (DTU 59.1) muss der Untergrund trocken, hart, tragfähig und frei von Verschmutzungen und trennenden Substanzen sein. Nicht bei Raumtemperaturen unter +8 °C oder über +35 °C auftragen, sowie bei einer Raumfeuchtigkeit von über 70 %.
- Nicht auf Untergründen mit einer Feuchtigkeit von über 5 % auftragen.
- Der **HAFTGRUND FEIN** ersetzt nicht den Tiefengrund.

NORMEN

- EN 16-566: Spachtelmasse für Arbeiten im Innen- und/oder Aussenbereich.
- NFT 36-005: Charakterisierung wie Lack und Farbenprodukte.
- DTU 59.1 (NFP 74-201): Anstricharbeiten im Bau.

GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSHINWEIS

- Enthält Kalk - Wichtig, lesen Sie vor dem Gebrauch genau die Angaben auf der Verpackung oder dem Datenblatt.
- Entsorgen Sie Spachtel- und Farbreste sowie Verpackungen bei einer Müllverwertungsanlage.
- Es wird empfohlen, während des Auftragens geeignete Schutzhandschuhe zu tragen.
- Datenblatt verfügbar unter www.quickfds.com oder www.toupret.ch.
- Die Umwelterklärung kann auf den folgenden Webseiten eingesehen werden (französische Version): www.declaration-environnementale.gouv.fr und www.inies.fr

Die Informationen auf dem technischen Merkblatt, insbesondere die Vorschläge für die An- und Verwendung von **STUCC** werden mit gutem Glauben und Gewissen basierend auf den Fachkenntnissen und der Erfahrung der Firma **TOUPRET** gegeben. Das Produkt muss gemäss den geltenden Vorschriften und unseren Empfehlungen verarbeitet werden. Die angegebenen Informationen sind für Anwendungen bei 20 °C und 50 % Luftfeuchtigkeit auf normal saugenden Untergründen. Bei den angegebenen Zeiten handelt es sich um Richtwerte, die vom Untergrund, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen abhängig sind.



Informationen zur Konzentration von flüchtigen Verbindungen in der Innenraumluft, die bei Inhalation ein Toxizitätsrisiko darstellen, auf einer Skala von A+ (sehr schwache Konzentration) bis C (starke Konzentration).

STUCC / STUCCO



1.

HAFTGRUND FEIN / SOUS-COUCHE D'APPRÊT

- Anwendung gemäss den geltenden Bestimmungen der Branche. Die Untergründe müssen mit Tiefengrund vorbehandelt werden.
- Der Dekorspachtel **STUCC** muss in einer gleichmässigen Schicht mit einem Roller (10 mm) kreuzweise auf den **HAFTGRUND FEIN VON TOUPRET** aufgetragen werden. (siehe Seite 5)

Eimer: 4 kg, 150 bis 200 g/m².
20 bis 25 m²/Eimer.
Trocknung: 12 Std.



2.

DEKORSPACHTEL STUCC Abtönbar mit 24 Farbpasten von TOUPRET

- Vorbereitung: 300 gr Farbpaste direkt in den Eimer geben und mit langsamen Bewegungen vermischen.

1. Schicht:

- Spachtel mit einer Glättkelle auftragen. Den überschüssigen Spachtel nach dem Trocknen abschleifen, und von Staubpartikeln befreien.

2. Schicht:

- Spachtel mit einem Spachtelmesser oder einer Glättkelle Stellenweise auftragen. Nach dem ausarbeiten, mit der Glättkelle polieren, nun entfaltet das Dekor seine endgültige Form. Der letztendlich erzielte Effekt ist abhängig vom benutzten Werkzeug und den Auftragsbewegungen.

Paste: Eimer (6 kg bis 12 kg), 500 g/m².
Eimer (6 kg): 12 m².
Eimer (12 kg): 25 m².
Trocknung: 4 Std.



3.

SCHUTZSEIFE / SAVON DE PROTECTION

- Für einen stärkeren Glanz und einen verbesserten Schutz des Dekors kann die **SCHUTZSEIFE von TOUPRET** aufgetragen werden. Verwenden Sie hierfür eine Glättkelle oder einen Schwamm und polieren Sie die entsprechende Fläche innerhalb der nächsten Stunde mit einem weichen Tuch oder einer Poliermaschine nach. (siehe Seite 28)

Eimer: 1 kg, 30 g/m².
30 m²/Eimer.
Trocknung: 1 Std.

	VERPACKUNGSEINHEITEN	DURCHSCHNITTLICHER VERBRAUCH*	TROCKNUNG BEI +20 °C UND 50 % LUFTFEUCHTIGKEIT	WERKZEUGREINIGUNG
1.	HAFTGRUND FEIN Eimer: 4 kg	150 bis 200 g/m ² 20 bis 25 m ² /Eimer	12 Std.	Mit Wasser
2.	Dekorspachtel STUCC Eimer: 6 kg und 12 kg	500 g/m ² für 2 Schichten 12 m ² /Eimer (6 kg) 25 m ² /Eimer (12 kg)	4 Std.	Mit Wasser
	FARBPASTE Dose: 300 g 1 Dose pro 1 Eimer (6 kg) 2 Dosen pro 1 Eimer (12 kg)	25 bis 35 g/m ²	3 bis 4 Std.	Mit Wasser
3.	SCHUTZSEIFE SAVON DE PROTECTION Eimer: 1 kg	30 g/m ² 30 m ² /Eimer	1 Std.	Mit Wasser

* Je nach Saugfähigkeit des Untergrunds und Anwendungsmethode.

Bei den angegebenen Trocknungszeiten handelt es sich um Richtwerte, die vom Untergrund, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen abhängig sind.