

## REPARATIEMIDDEL VOOR MINERALE ONDERGRONDEN



- ♦ OOK VOOR VOCHTIGE ONDERGRONDEN
- ♦ HERSTELLEN ZONDER BEKISTING
- ♦ ZELFDE DILATATIE ALS BETON
- ♦ BESTAND TEGEN SIJPELD VOCHT

### TOEPASSING

Reparatiemiddel voor minerale ondergronden, buiten, voor manuele toepassingen.

### ONDERGRONDEN

- Onbehandelde minerale, zelfs vochtige maar niet sijpelende ondergronden :
- cement, beton, betonblokken, baksteen, steen.

### AFWERKING

- Alle gangbare buitenplamuren en verven :
- organische, dunlagige, diklagige en halfdikke verven, waterdichtingssystemen.

### Fysische en technische EIGENSCHAPPEN

- Buitenplamuurpoeder op basis van cement, geselecteerde minerale vulstoffen en bindmiddelen.
- Eigenschappen (NFT 36-005) : familie IV - 4c.
- Codificatie (EN 16-566) :  $G_3S_2V_1W_1A_0C_0R_0$ .
- Aanmaakverhouding : 35% water (hetzij 0,35 L water voor 1 kg poeder).
- Laagdikte : onbeperkt.
- Verbruik : 1.35 kg vult een volume van 1 L.
- Open tijd : 30 minuten.
- Volgende laag : van zodra de plamuur hard is.
- Afwerking : gemiddeld 48 tot 72 uur (na volledige droging).
- Kleur : grijs.
- Hechting ondergrond/plamuur (EN 16-566) : > 0,8 Mpa.

### GEBRUIKSVOORWAARDEN EN BEWARING

- Aanbrengmateriaal : schildersmes, plamuurmes of vlakspaan.
- Reinigen van het gereedschap : restanten plamuur kunnen na het drogen weggewreven worden, het gebruik van water is hierbij niet nodig.
- Bewaring van de plamuur : minstens 6 maanden na factuurdatum, in de originele, gesloten verpakking, beschermd tegen vocht.

### VERPAKKING

- Zakken van 5 kg en 15 kg.
- Doosje van 1.5 kg.

### AANBEVELINGEN

#### en voorzorgsmaatregelen bij gebruik

- Bij het aanbrengen van gekleurde verven dient men te wachten tot volledige droging van de ondergrond er zorg voor dragend dat de gebruikte pigmenten stabiel blijven in alkalisch milieu.
- Niet aanbrengen op polystyreen noch op gelijmde bekledingen.
- Niet toepassen bij temperaturen lager dan +5°C en hoger dan +35°C en een relatieve vochtigheid hoger dan 80%.
- Niet aanbrengen op te warme ondergronden.
- Niet aanbrengen in volle zon.
- Bevochtig de ondergrond voldoende voor en na de behandeling bij droog en warm weer.
- De temperatuur van het mengsel wijzigt de uithardingstijd van het product : een hoge temperatuur versnelt, een lage temperatuur vertraagt.

### VOORBEREIDING VAN DE ONDERGRONDEN

- De ondergronden dienen voorbereid te worden conform de normen.
- De ondergronden dienen hard, hechtend, schoon, en gezond te zijn.

### DOCUMENTEN OVER DE NORMERING

- EN 16-566 : schilderplamuren voor binnen- en/of buitenwerken.
- NFT 36-005 : eigenschappen van schildersproducten.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : schilderwerken aan gebouwen.
- DTU 42.1 (NFP 84-404) : herstellen van gevels in gebruik, door waterdichte bekledingen op basis van polymeren.

### HYGIËNE EN VEILIGHEID

- VB beschikbaar op [quickfds.com](http://quickfds.com) of [toupret.com](http://toupret.com)
  - Het dragen van een stofmasker tijdens het schuren wordt aangeraden.
  - Het dragen van handschoenen en veiligheidsbril bij gebruik wordt aangeraden.
  - De milieuverklaring is gedeponneerd op [www.declaration-environnementale.gouv.fr](http://www.declaration-environnementale.gouv.fr) en is beschikbaar op [www.inies.fr](http://www.inies.fr).
  - Breng productresten en de verpakking naar een afvalbrengpunt.
  - De informatie op de technische fiche, en in het bijzonder de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het gebruik van het product, worden te goeder trouw verstrekt en zijn gebaseerd op de kennis en ervaring van het bedrijf TOUPRET. Het product moet worden gebruikt volgens de regels van de kunst en volgens onze aanbevelingen. De informatie wordt gegeven voor toepassingen uitgevoerd bij 20°C, 50% vochtigheid en op normaal absorberende ondergronden. De tijden worden als indicatie gegeven en zijn afhankelijk van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte en de omgevingsomstandigheden.
  - Gevaarlijk. Respecteer de gebruiksvoorschriften.
  - Bevat cement, lees aandachtig de gebruiksvoorschriften op de verpakking of het veiligheidsblad vóór het gebruik.
- N° UFI : NNMV-NKWQ-ARHE-XERP