




POUR REBOUCHER  
GARNIR ET LISSER

# Enduit colle MULTIFONCTIONS



**Assemblage et collage de carreaux**  
**Collage des bandes à joints**  
**Enduisage en charge**  
**Ponçage facile**

## Usage

Enduit colle en poudre, intérieur, pour application manuelle.

## Supports

Enduit colle Multifonctions s'applique sur supports bruts ou peints :

- Plâtre, plaques de plâtre,
- Carreaux de plâtre,
- Anciens fonds peints,
- Tous enduits,
- Ciment, béton, béton cellulaire, parpaings, briques, pierres

## Finitions

Enduit colle Multifonctions est recouvrable par tous types d'enduits,

## Conditionnement

Sacs 5 kg et 20 kg.

## Caractéristiques physiques et techniques

Enduit colle Multifonctions : colle en poudre à base de produits de carrières et de liant cellu.

- Caractérisation (NFT 36-005) : famille III-3
- Codification (EN 16-566) :  
 $G_3S_1V_0W_{00}A_0C_0R_0$
- Taux de gâchage : rebouchage : 38% d'eau (soit 0,38 l d'eau pour 1 kg de poudre)  
collage/égalisation : 42% d'eau (soit 0,42 l d'eau pour 1 kg de poudre)
- Épaisseur d'application : rebouchage : sans limite  
égalisation : jusqu'à 5 mm
- Consommation : collage : 2 à 3 kg/m<sup>2</sup>  
égalisation : 1,1 kg/m<sup>2</sup>/mm
- Temps d'utilisation : 1h45
- Recouvrement : 24h à 48h en moyenne (après séchage complet)
- Couleur : blanc - White Index : 50 - Dureté shore : 75
- Adhérence enduit/support (EN 16-566) : > 0.5 MPa

## Préparation des fonds

- Les supports seront préparés conformément aux DTU.
- Les fonds doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.



**TOUPRET SA**  
24 rue du 14 juillet  
91813 CORBEIL ESSONNES CEDEX  
ENDUIT COLLE MULTIFONCTIONS  
Déclaration des performances : n° TOUPRET-34 FR

NF EN 13963 : 2014 & NF EN 12860 : 2001 & NF EN 14496 : 2017 - Type : 3B  
Réaction au feu : A2-s1, d0  
Résistance à la flexion : PND  
Substances dangereuses : PND  
Matériau de jointoiement pour plaques de plâtre & Liant-colle à base de plâtre pour carreaux de plâtre & Adhésif à base de plâtre pour complexes d'isolation en plaques de plâtre

## Conditionnement d'utilisation et de stockage

- Matériel de mise en oeuvre : lame à enduire, lisseuse
- Nettoyage des outils : les résidus d'enduit s'enlèvent après séchage en frottant, l'utilisation d'eau n'est pas une nécessité.
- Conservation de l'enduit : produit garanti 12 mois, facture d'achat faisant foi, dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri de l'humidité.

## Recommandations et précautions d'emploi

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie wwwsupérieur à 70%
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.
- Préparer l'enduit avec une eau à température ambiante
- Ne pas appliquer l'enduit colle sur du polystyrène, du papier peint, ni en extérieur.
- L'utilisation en épaisseur sur supports bloqués entraîne une augmentation du temps de séchage.

## Documents normatifs à consulter

- EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.
- NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : travaux de peinture des bâtiments.
- DTU 59.4 (NFP 74-204) : mise en oeuvre des papiers peints et des revêtements muraux.
- DTU 25.31 (NF P72-202-2) : ouvrages verticaux ne nécessitant pas l'application d'un enduit au plâtre. Exécution des cloisons ou carreaux de plâtre.
- DTU 25.41 (NF P 72-203-1) : ouvrages plaques de plâtre.

## Hygiène et sécurité

Pas d'étiquetage de danger  
FDS disponible sur [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr).

## Mentions légales

Les informations sur la fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits TOUPRET, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de la société TOUPRET.

Le produit doit être mis en oeuvre conformément aux règles de l'art.



TOUPRET S.A.  
Une société du groupe TOUPRET  
24 rue du 14 juillet  
91813 Corbeil-Essonnes Cedex France  
RCS Evry B 964 201 859

Tel : 33 (0)1 69 47 20 20  
Fax : 33 (0)1 60 75 87 11  
e-mail : [toupret@toupret.fr](mailto:toupret@toupret.fr)  
[www.toupret.com](http://www.toupret.com)



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Poudre  
Intérieur