

TRAME DE RÉNOVATION EN FIBRE DE VERRE

RENFORCE LES MURS OU PLAFONDS FISSURÉS



- GRAMMAGE : 70 G/M²
- TRAME À APPLIQUER DANS L'ENDUIT
- MAILLAGE OUVERT FACILITANT LA PÉNÉTRATION DE L'ENDUIT (2,5 mmx2,5 mm)

RECOMMANDATIONS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

• Conseils de pose :

1 Enlever les parties mal adhérentes qui se détachent du support puis ouvrir les fissures à l'aide d'un grattoir triangulaire et dépoussiérer.

2 Appliquer pour les fonds farinants une couche de Durcisseur de mur TOUPRET si besoin ou une sous-couche.*

3 Après séchage, appliquer une première passe d'enduit Garnissant TOUPRET sur la zone concernée.

4 Positionner la trame de rénovation préalablement découpée aux bonnes dimensions dans l'enduit, puis maroufler à l'aide de la lame à enduire pour lisser et éliminer les excédents d'enduit.

5 Laisser sécher l'enduit puis égrainer la surface.

6 Appliquer à nouveau un enduit garnissant et/ou de lissage TOUPRET en fonction du niveau de finition attendu.

• Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.

*Il est important de noter que selon l'état des supports, des travaux préparatoires complémentaires peuvent être nécessaires.

PRÉPARATION DES FONDS

- Les supports doivent être sains, durs, secs, propres et cohésifs.
- DTU 59-1 : revêtements de peinture en feuil mince, semi-épais ou épais.
- EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.
- NFT 36-005 : caractérisation des produits de peintures.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : travaux de peinture des bâtiments.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Nous vous recommandons d'utiliser un masque lors du ponçage et des gants lors de l'utilisation.
- Apporter les résidus de produit et l'emballage à la déchetterie.

• Toutes les données techniques sont valables dans des conditions normales d'utilisation, avec une température ambiante de 20°C et une hygrométrie de 50 %.

• Les temps de séchage, de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.

SUPPORTS

• S'applique en intérieur sur tous les supports à base de plâtre, les anciennes peintures ainsi que tous les enduits courants du bâtiment.

RECOUVREMENT

• Tous types d'enduits garnissant.

CARACTÉRISTIQUES

- Tissu fin de réparation à base de fibre de verre.
- Résistance mécanique : 600 N/50 mm.
- Consommation : 1 rouleau de 50 mètres permet de traiter une surface d'environ 45 m².
- Temps d'application : 5 mn/m² en moyenne (hors temps de préparation des supports, rebouchage, impression si nécessaire...).
- Couleur : blanc.
- Dimensions : 50m x 1m.
- Épaisseur : 0,28 mm.

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

• Matériel de mise en œuvre : ciseaux, cutter, couteau à reboucher, lisseuse, kit outil Magic' (lame inox et rouleau).