

TX[®] 230

ENDUIT DE LISSAGE TOUS SUPPORTS



- ◆ EXCELLENTE ADHÉRENCE MÊME SUR SUPPORTS BLOQUÉS (CARRELAGE, FAÏENCE, ANCIENS FONTS PEINTS)
- ◆ PERMET DE RECOUVRIR LES SURFACES CARRELÉES
- ◆ ENDUISAGE DES FAÇADES EN RÉNOVATION
- ◆ FAIBLE ABSORPTION

USAGE

Enduit de rénovation tous usages, spécial supports souples et carrelés, en pâte, intérieur et extérieur, pour une application manuelle.

SUPPORTS

- Tous supports Bruts ou peints :
 - Carrelage, faïence, pâte de verre
 - Polystyrène, liège
 - Plâtre, carreau de plâtre, plaque de plâtre
 - Ancien fond peint
 - Tout enduit traditionnel de préparation des fonds
 - Béton, béton cellulaire
 - Ciment, parpaing.

RECOUVREMENT

- Tous types de peintures intérieures ou extérieures.

CARACTÉRISTIQUES

Enduit intérieur/extérieur en pâte, à base de charges de carbonates de calcium et de résines.

- Caractérisation (NFT 36-005) : famille IV - classe 4b.
- Codification (EN 16-566) : G₃S₂V₁W₂A₀C₀R₀.
- Prêt à l'emploi.
- Epaisseur d'application : jusqu'à 4 mm par passe.
- Consommation : environ 1,6 kg/m²/mm.
- Temps d'utilisation : sans limite.
- Redoublement : dès que l'enduit est sec.
- Recouvrement : 24 à 48 heures en moyenne (après séchage complet).
- Couleur : blanc crème (blanc au séchage).
- Adhérence enduit/support (EN 16566) : > 0.8 Mpa.

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Matériel de mise en œuvre : lame à enduire ou lisseuse.
- Nettoyage des outils : les résidus d'enduit s'enlèvent après séchage en frottant, l'utilisation d'eau n'est pas une nécessité.
- Conservation de l'enduit : produit garanti 12 mois, facture d'achat faisant foi, dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du gel et du soleil.

CONDITIONNEMENT

- Seaux de 5 et 15 kg.

RECOMMANDATIONS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +5°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 80%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés ni en plein soleil.
- Ne pas recouvrir directement de peinture polyuréthane et époxy en phase solvant.
- Ne pas appliquer sur des supports en contact direct avec de l'eau liquide (ruissellement, projection...).
- Appliquer uniquement sur supports verticaux.

PRÉPARATION DES FONDS

- Les supports seront préparés conformément aux DTU.
- Les fonds doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.

DOCUMENTS NORMATIFS

- EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.
- NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : travaux de peinture des bâtiments.
- DTU 59.4 (NFP 74-204) : mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux.
- DTU 42.1 (NFP 84-404) : réfection de façades en service par revêtements d'imperméabilité à base de polymères.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- FDS disponible sur quickfds.com ou toupret.com
- Nous vous recommandons d'utiliser un masque lors du ponçage ainsi que des gants et des lunettes lors de l'utilisation.
- La déclaration environnementale a été déposée sur le site www.declaration-environnementale.gouv.fr et elle est consultable sur le site www.inies.fr.
- Apporter les résidus de produit et l'emballage à la déchèterie.
- Les informations sur la fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale du produit, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de la société TOUPRET. Le produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l'art et suivant nos recommandations. Les informations sont données pour des applications réalisées à 20°C, 50% d'hygrométrie et sur des supports normalement absorbants. Les temps sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée et des conditions ambiantes.