

# TX<sup>®</sup> 120 CONFORT+

## ENDUIT D'ÉGALISAGE

- ◆ COLLE LES BANDES À JOINT
- ◆ TRÈS GARNISSANT



### USAGE

Enduit d'égalisation en pâte, intérieur, pour application manuelle.

### SUPPORTS

- plâtre, plaques de plâtre, anciens fonds peints, béton bullé, béton cellulaire, ciment, toile de verre peinte, gouttelette, parpaings, briques, pierres.

### RECOUVREMENT

• Tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux.

### CARACTÉRISTIQUES

- TX 120 CONFORT + : produit de lissage intérieur, pâte, à base de minéraux et de résines sélectionnés.
- Caractérisation (NFT 36-005) : famille III - classe 2.
- Codification (EN 16-566) : G3S1V0W00A0C0R0.
- Prêt à l'emploi.
- Jusqu'à 5 mm.
- 1,7 kg/m<sup>2</sup>/mm.
- Temps d'utilisation : sans limite.
- Redoublement : dès que l'enduit est sec.
- Recouvrement : 12h à 24h en moyenne (après séchage complet).
- Couleur : blanc.
- Adhérence enduit/support (EN 16-566) : > 0.5 Mpa.

### CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Matériel de mise en oeuvre : lame à enduire, lisseuse
- Nettoyage des outils : à l'eau.
- Conservation : produit garanti 12 mois, date de facture faisant foi, en emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du soleil et du gel.

### CONDITIONNEMENT

- Seau de 15 kg.

### RECOMMANDATIONS ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer sur du polystyrène, ni sur des revêtements collés, ni à l'extérieur.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

### PREPARATION DES FONDS

- Les supports seront préparés conformément aux DTU.
- Les fonds doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.

### DOCUMENTS NORMATIFS

- EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.
- NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : travaux de peinture des bâtiments.
- DTU 59.4 (NFP 74-204) : mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux.

### HYGIENE ET SECURITE

- FDS disponible sur [quickfds.com](http://quickfds.com) ou [toupret.com](http://toupret.com)
  - Le port du masque est recommandé lors du ponçage.
  - Le port des gants et des lunettes sont conseillés lors de l'application.
  - Apporter les résidus de produit et l'emballage à la déchetterie.
  - Les informations sur la fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale du produit, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de la société TOUPRET.
- Le produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l'art et suivant nos recommandations.

Les informations sont données pour des applications réalisées à 20°C, 50% d'hygrométrie et sur des supports normalement absorbants.

Les temps sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée et des conditions ambiantes.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).