WOOD'FINISH

ENDUIT DE LISSAGE BOIS EXTRA FIN

- **PRÊT À L'EMPLOI**
- **SÉCHAGE RAPIDE 4H**
- **PLUSIEURS PASSES DANS LA JOURNÉE**
- **PONÇAGE FACILE**

USAGE

Enduit de lissage extra fin bois pour application manuelle en intérieur et extérieur.

SUPPORTS

Bois et toutes essences de bois, y compris bois exotiques courants, agglomérés et contreplaqués. Sur bois brut, il est conseillé d'appliquer *HARD'WOOD* au préalable.

RECOUVREMENT

Tous types de peintures.

CARACTERISTIQUES

Enduit en pâte à base de charges minérales et de liants sélectionnés.

- Caractérisation (NFT 36-005) : famille IV - classe 4b.
- Codification (NFT 30-608) : $G_3S_1V_2W_1A_0C_0R_0$.
- Prêt à l'emploi.
- Épaisseur d'application : jusqu'à 0,8 mm.
- Consommation : 450 g/m² en moyenne.
- Temps d'utilisation : sans limite.
- Redoublement : dès que l'enduit est sec.
- Recouvrement : 4 heures en moyenne (après séchage complet).
- Couleur : blanc
- Adhérence enduit/support (NFT 30-608) : > 0,8 Mpa.

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Matériel de mise en œuvre : couteau à reboucher, lame à enduire ou lisseuse.
- Nettoyage des outils : les résidus d'enduit s'enlèvent après séchage en frottant, l'utilisation d'eau n'est pas une nécessité.
- Conservation de l'enduit : produit garanti 12 mois, facture d'achat faisant foi, dans son emballage d'origine, fermé et stocké à l'abri du gel et du soleil.

CONDITIONNEMENT

- Pot de 800 g.

RECOMMANDATIONS ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer *WOOD FINISH* sur du polystyrène, ni sur fonds humides.
- Ne pas appliquer à une température < 5 °C et > 35 °C et un taux d'hygrométrie > 80%.
- *WOOD FINISH* doit être recouvert en extérieur
- Sur bois brut, il est conseillé d'appliquer le *HARD'WOOD* au préalable.

PREPARATION DES FONDS

- Les supports seront préparés conformément aux DTU.
- Les fonds doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.

DOCUMENTS NORMATIFS

- NFT 30-608 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.
- NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : travaux de peinture des bâtiments.

HYGIENE ET SECURITE

- FDS disponible sur quickfds.com ou toupret.com.
- Nous vous recommandons d'utiliser un masque lors du ponçage et des gants lors de l'utilisation.
- La déclaration environnementale a été déposée sur le site www.declaration-environnementale.gouv.fr et elle est consultable sur le site www.inies.fr ».
- Apporter les résidus de produit et l'emballage à la déchetterie.
- Les informations sur la fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale du produit, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de la société TOUPRET. Le produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l'art et suivant nos recommandations. Les informations sont données pour des applications réalisées à 20°C, 50% d'hygrométrie et sur des supports normalement absorbants. Les temps sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée et des conditions ambiantes.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

TOUPRET SA - 24 rue du 14 juillet - 91813 CORBEIL ESSONNES Cedex - RCS Evry B 964 201 859 – Mise à jour janvier 2019

RETROUVEZ TOUTES LES VIDEOS D'APPLICATION
toupret.com

TOUPRET
L'ENDUIT DES PROFESSIONNELS