

LES PROTECTIONS

- **Renforce la protection de l'enduit contre l'eau et les salissures**
- **Bénéficie de la technologie assainissante SANEO®**
- **Application au rouleau**
- **Prêt à l'emploi**

USAGE

Gel de protection, intérieur.

Renforce la protection de l'enduit contre l'eau et les salissures, tout en assainissant l'air intérieur grâce à la technologie **SANEO®**.

SUPPORTS

DECOR'PROTECT s'applique directement sur l'enduit décoratif **BETON MURAL**.

RECOUVREMENT

Après séchage complet, **DECOR'PROTECT** est recouvrable par le vernis de protection **EXTREM'PROTECT**.

CARACTÉRISTIQUES physiques et techniques

DECOR'PROTECT : A base de résines et additifs sélectionnés

- Caractérisation (NFT36-005) : Famille I, classe 7b2
- Consommation : 130 g / m² - 15 m² / seau
- Séchage : 24 heures en moyenne
- COV : Valeur limite en UE pour ce produit (cat:A/I) : 200 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 2 g/l COV.

CONDITIONS d'utilisation et de stockage

- Matériel de mise en œuvre avec les outils traditionnels, rouleau laqueur lisse, lisseuse ou au spalter.
- Nettoyage des outils : à l'eau
- Conservation : produit garanti un an dans son emballage d'origine fermé stocké à l'abri du gel et de la chaleur.

CONDITIONNEMENT

- Seau de 2L

RECOMMANDATIONS et précautions d'emploi

- Mélanger avant utilisation. Les outils doivent être propres et secs.
- Ne pas diluer, ne pas mélanger avec un autre produit. Ne pas appliquer sur des supports soumis à des projections directes, de type cabine de douche, crédence ou plan de travail. S'applique avec les outils traditionnels : 1/ Déposer la matière avec le rouleau par zones successives de 0.5 m² de formes irrégulières. Appliquer sur l'enduit parfaitement sec. 2/ Éliminer l'excédent en passant la lisseuse avec des gestes aléatoires. Ne pas racler uniquement à la verticale ou à l'horizontale mais dans tous les sens. Il est possible d'appliquer **DECOR'PROTECT** au spalter, avec des gestes courts croisés.
- **DECOR'PROTECT** présente un voile blanc à l'application qui devient transparent après séchage. Satine et nuance légèrement le décor. Renforce l'intensité du ton.
- Pour une protection courante, appliquer après séchage, une couche de **DECOR'PROTECT** directement sur le **BETON MURAL**. En fonction des conditions ambiantes, du resserrage du grain et de la nature du support, une deuxième couche peut être nécessaire.

DECOR'PROTECT

GEL DE PROTECTION

ASSAINISSANT POUR

BÉTON MURAL



- Pour une protection « trafic intense » appliquer après séchage une couche d'**EXTREM'PROTECT** sur le **DECOR'PROTECT**. En fonction des conditions ambiantes, du resserrage du grain et de la nature du support, une deuxième couche peut être nécessaire.

PRÉPARATION DES FONDS

- Conformément à la norme professionnelle NFP 74-201-1 (DTU 59.1) : les supports doivent être propres, secs, sains, durs et cohésifs. Ne pas appliquer à une température ambiante inférieure à 8°C ou supérieure à 35°C, ni à une humidité ambiante supérieure à 70 %.
- Ne pas appliquer sur des fonds dont l'humidité est supérieure à 5 %.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Apporter les résidus et l'emballage à la déchetterie.
- Le port de gants est conseillé pendant l'application.
- FDS disponible sur www.quickfds.com ou toupret.com.

Les informations sur la fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale de **DECOR'PROTECT** sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de la société **TOUPRET**. Le produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l'art et suivant nos recommandations. Les informations sont données pour des applications réalisées à 20°C, 50% d'hygrométrie et sur des supports normalement absorbants. Les temps sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée et des conditions ambiantes.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

DECOR'PROTECT ET EXTREM'PROTECT

MODE OPÉRATEUR



1.

GEL DE PROTECTION DECOR'PROTECT

renforce la protection de l'enduit décoratif contre l'eau et les salissures

- Déposer la matière avec un rouleau par zones successives de 0,5 m² de formes irrégulières. Il est important de croiser les gestes afin de ne pas avoir de démarcation.
- Appliquer de bas en haut pour éviter les coulures sur l'enduit parfaitement sec.
- Ratisser l'excédent en passant une lame avec des gestes aléatoires. Ne pas racler uniquement à la verticale ou à l'horizontale mais dans tous les sens. Satine et nuance légèrement le décor après séchage.
- Fonce légèrement. En fonction des conditions ambiantes, du resserrage du grain et de la nature du support, une deuxième couche peut être nécessaire.

Seau de 2L. 130 g / m². Séchage : 24 h



2.

VERNIS DE PROTECTION EXTREM'PROTECT

protection « trafic intense » pour les lieux à fort passage

- Déposer le vernis, après le DECOR'PROTECT au rouleau laqueur 5 mm en une couche. Satine, nuance et fonce également. En fonction des conditions ambiantes, du resserrage du grain et de la nature du support, une deuxième couche peut être nécessaire.

Seau de 2,5L. 130 g / m². Séchage : 24 h