

# ESCAYOLA

## ESCAYOLA EXTRA FINA

- ♦ TIRO RÁPIDO
- ♦ MUY FINA
- ♦ RELLENA GRANDES VOLUMENES



### USO

Escayola en polvo para sellar, fijar, encastrar, moldear en interior.

### SOPORTES

Yeso, placa de yeso, bloque de yeso, antiguos fondos sin pintura, cemento, hormigón, ladrillo, piedra.

### RECUBRIMIENTO

Todo tipo de masilla, pintura o revestimientos murales.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y TÉCNICAS

- **Proporción de la mezcla** : 75% de agua (es decir 0,75 l de agua por 1 kg de polvo).
- **Espesor de aplicación** : sin limite.
- **Consumo** : 1 kg colma un volumen de 1.2 L.
- **Tiempo de utilización** : 10-15 min.
- **Repetición de capa** : en cuanto la anterior este seca.
- **Recubrimiento** : de 24 a 72 horas de media.
- **Color** : blanca.

### CONDICIONES DE UTILIZACIÓN Y DE ALMACENAMIENTO

- **Material de puesta en obra** : espátula o llana.
- **Limpieza de las herramientas** : los restos de producto se quitan una vez secos frotando, para ello el uso de agua no es necesario.
- **Conservación de la masilla** : producto garantizado 12 meses, fecha de compra aportando factura, en envase de origen cerrado y almacenado al abrigo de la humedad.

### ENVASE

- Paquete de 2 kg.

### RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES DE EMPLEO

- Las condiciones ambientales optimas para la aplicación son de 8°C a 35°C y una humedad relativa del 70% o menos.
- No aplicar sobre poliestireno, ni sobre revestimientos pegados, ni en exterior.
- No aplicar sobre superficies sobrecalentadas.
- No aplicar sobre fondos húmedos.
- Se aconseja de no rebatir la pasta en cuanto comience a endurecer.
- No recubrir con productos base cemento o de hormigón.

### PREPARACIÓN DE FONDOS

- Los soportes se prepararan conforme a las DTU.
- Los fondos deben estar duros, cohesivos, limpios, sanos y secos.

### DOCUMENTOS NORMATIVOS A CONSULTAR

- EN 13279-1 : ligantes-yesos y masillas base yeso para la construcción.
- DTU 25.1 : masillas de interior base yeso.
- Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

### HIGIENE Y SEGURIDAD

- Para el lijado se recomienda el uso de mascarilla.
- Se aconseja el uso de guantes y gafas durante la aplicación.
- Llevar los restos de producto y envase a un punto verde de reciclado.

El tiempo de secado, aplicación de la segunda capa y recubrimiento son orientativos y dependen del soporte, el espesor aplicado, la temperatura y la humedad.

Las informaciones de la ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y a la utilización final de Escayola están dadas de buena fe y se basan en el conocimiento y experiencia de la sociedad TOUPRET.

El producto debe ser puesto en obra conforme a las normas del oficio y siguiendo las recomendaciones.

Las informaciones dadas corresponden a aplicaciones realizadas a 20°C, 50% de higrometría y sobre soportes normalmente absorbentes.

Los tiempos son dados a título indicativo y dependen del soporte, del espesor aplicado y de las condiciones ambientales.

