



ENDUIT GARNISSANT SPECIAL FACADE

Pour ragréer toutes les maçonneries jusqu'à 5mm d'épaisseur.



TEMPS D'UTILISATION LONG : JUSQU'À 6H

- > **GRANDS TRAVAUX**
- > **TRES GARNISSANT**
- > **COMPATIBLE TOUTES PEINTURES, CHAUX, CREPIS EN FACADE**

SUPPORTS

S'applique sur murs bruts, béton, béton cellulaire, ciment, parpaing, brique, pierre.

RECOUVREMENT

Peintures extérieures organiques en film mince, RPE, RSE, revêtements d'imperméabilité.

PREPARATION DES FONDS

À l'extérieur sur supports durs, sains, propres et cohésifs.

RECOMMANDATIONS ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer sur du polystyrène. Doit être recouvert par une finition peinture / revêtement extérieur.
 - Apporter les résidus de produit et l'emballage à la déchetterie. FDS disponible sur www.quickfds.fr ou www.toupret.com.
 - Toutes les données techniques sont valables dans des conditions normales d'utilisation, avec une température ambiante de 20°C et une hygrométrie de 50 %.
- Les temps de séchage, de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Ne pas appliquer par des températures inférieures à 5°C et supérieures à 35°C.
- APRÈS USAGE : refermer soigneusement l'emballage. STOCKAGE : 6 mois, après la date d'achat, dans son emballage d'origine fermé et à l'abri de l'humidité.

APPLICATION / MISE EN OEUVRE

- Etalez grossièrement l'enduit avec une lisseuse ou une lame de 20cm.
- Egalisez la surface
- Lorsqu'il commence à durcir, éliminez les irrégularités avec le bord de la lame.

HYGIENE ET SECURITE

- FDS disponible sur www.quickfds.fr ou www.toupret.com.
- Pensons à notre santé, le port du masque est recommandé lors du ponçage. Le port de gants est recommandé pendant l'application.
- Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Contient du ciment, lire les précautions d'emploi sur l'emballage ou sur la FDS avant manipulation, N° UFI : YR6T-MQW9-8RJ0-2FJ7

CARACTERISTIQUES

Destination : Extérieur
Nature : poudre
Couleur : blanc crème
Epaisseur d'application : 5mm
Temps d'utilisation : jusqu'à 6h
Temps entre 2 couches : 12-24h
Temps de mise en peinture : 24-72h

CONDITIONNEMENT

15kg