AIRSPRAY GC LIGHT

ENDUIT ALLÉGÉ GARNISSANT / LISSANT

- BON POUVOIR GARNISSANT
- FACILE À PONCER
- BONNE FINITION

USAGE

Enduit allégé d'égalisage et de lissage gros chantier en pâte, intérieur, pour application Airless.

SUPPORTS

Neufs ou rénovés, bruts ou peints :
- Plâtre, plaques de plâtre
- Béton cellulaire, brique, parpaing, ciment
- Anciens fonds peints
- Toile de verre, gouttelettes.

RECOUVREMENT

Tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux.

CARACTÉRISTIQUES

Enduit intérieur en pâte, à base de charges allégées de carbonates de calcium et de résines.

- Caractérisation (NFT 36-005) : famille III - classe 2.
- Codification (EN 16-566) : $G_3S_1V_0W_0A_0C_0R_0$.
- Prêt à l'emploi.
- Épaisseur d'application : jusqu'à 3 mm.
- Consommation : 1,3 kg/m²/mm.
- Temps d'utilisation : sans limite.
- Redoublement : dès que l'enduit est sec.
- Recouvrement : 24 à 48 heures en moyenne (après séchage complet).
- Couleur : blanc.
- Adhérence enduit/support (EN 16-566) : > 0.5 Mpa.

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Matériel de mise en œuvre : par toutes marques d'Airless à piston à partir d'un débit libre de 5L/min.
Pour une utilisation optimale, nous vous conseillons d'utiliser une buse minimale de 5.31.
Lissage à la lame à enduire.
- Nettoyage des outils : les résidus d'enduit s'enlèvent après séchage en frottant, l'utilisation d'eau n'est pas une nécessité.
- Conservation de l'enduit : 1 an dans son emballage d'origine, fermé stocké à l'abri du gel et du soleil.

CONDITIONNEMENT

- Seau et sac de 15L.

RECOMMANDATIONS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer à une température inférieur à +8°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.
- Ne pas appliquer AIRSPRAY® GC LIGHT sur du polystyrène, du papier peint ni en extérieur.

PRÉPARATION DES FONDS

- Les supports seront préparés conformément aux DTU.
- Les fonds doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.

DOCUMENTS NORMATIFS

- EN 16 566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.
- NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.
- DTU 25.41 (NF P 72-203-1) : ouvrage en plaques de plâtre.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : travaux de peinture des bâtiments.
- DTU 59.4 (NFP 74-204) : mise en oeuvre des papiers peints et des revêtements muraux.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- FDS disponible sur www.quickfds.fr et www.toupret.com
- Nous vous recommandons d'utiliser un masque lors du ponçage ainsi que des lunettes et des gants lors de l'utilisation.
- La déclaration environnementale a été déposée sur le site www.declaration-environnementale.gouv.fr et elle est consultable sur le site www.inies.fr .
- Apporter les résidus de produit et l'emballage à la déchetterie.

- Les informations sur la fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale du produit, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de la société TOUPRET.

Le produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l'art et suivant nos recommandations. Les informations sont données pour des applications réalisées à 20°C, 50% d'hygrométrie et sur des supports normalement absorbants. Les temps sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée et des conditions ambiantes.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

TECHNOLOGIE ALLÉGÉE

RETROUVEZ TOUTES NOS VIDEOS D'APPLICATION SUR :

TOUPRET.COM &

TOUPRET® L'ENDUIT DES PROFESSIONNELS

TOUPRET SA - 24 rue du 14 juillet - 91813 CORBEIL ESSONNES Cedex - RCS Evry B 964 201 859 – Mise à jour Novembre 2024