

## ENDUIT D'ÉGALISAGE APPLICATION MANUELLE OU MACHINE À PROJETER

- LAISSE LE TEMPS DE TRAVAILLER SUR LE SUPPORT
- GRAND CONFORT D'APPLICATION EN MANUEL
- IDÉAL POUR LE DÉBULLAGE DES BÉTONS
- SPÉCIAL SUPPORTS DE MAÇONNERIE
- TRÈS GARNISSANT



### USAGE

Enduit d'égalisage en poudre, intérieur, pour application manuelle ou à la machine à projeter.

### SUPPORTS

Bruts :

- Béton bullé, prédalle béton, béton banché
- Béton cellulaire, brique, parpaing, ciment taloché.

### RECOUVREMENT

Tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux.

### CARACTERISTIQUES

Enduit en poudre à base de produits de carrières et de résines..

- Caractérisation (NFT 36-005) : famille III - classe 3.
- Codification (EN 16-566) :  $G_3S_2V_0W_0A_0C_0R_0$ .
- Taux de gâchage : 55 % d'eau (soit 0,55 l d'eau pour 1 kg de poudre).
- Epaisseur d'application : jusqu'à 3 mm.
- Consommation : 1,1 kg de poudre/m<sup>2</sup>/mm.
- Temps d'utilisation : sans limite.
- Redoublement : dès que l'enduit est dur.
- Recouvrement : 12 à 24 heures en moyenne (après séchage complet).
- Couleur : blanc cassé.
- Adhérence enduit/support (EN 16566) : > 0,5 Mpa.

### CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Matériel de mise en œuvre : machine à projeter..
- Nettoyage des outils : à l'eau..
- Conservation de l'enduit : 1 an dans son emballage d'origine fermé stocké à l'abri de l'humidité.

### CONDITIONNEMENT

- Sac de 25 kg.

### RECOMMANDATIONS ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.
- Ne pas appliquer sur du polystyrène, du papier peint ni en extérieur.

### PREPARATION DES FONDS

- Les supports seront préparés conformément aux DTU.
- Les fonds doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.

### DOCUMENTS NORMATIFS

- EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.
- NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : travaux de peinture des bâtiments.

### HYGIENE ET SECURITE

- FDS disponible sur [quickfds.com](http://quickfds.com) ou [toupret.com](http://toupret.com).
- Nous vous recommandons d'utiliser un masque lors du ponçage et des gants lors de l'utilisation.
- La déclaration environnementale a été déposée sur le site [www.declaration-environnementale.gouv.fr](http://www.declaration-environnementale.gouv.fr) et elle est consultable sur le site [www.inies.fr](http://www.inies.fr).
- Apporter les résidus de produit et l'emballage à la déchetterie.
- Les informations sur la fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale du produit, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de la société TOUPRET. Le produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l'art et suivant nos recommandations. Les informations sont données pour des applications réalisées à 20°C, 50% d'hygrométrie et sur des supports normalement absorbants. Les temps sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée et des conditions ambiantes.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).