

**saneo**  
FÜR EINE SAUBERE LUFT

### SAUBERE LUFT DANK DER SANEO®-TECHNOLOGIE

- ▶ **Sofortige Wirkung:** Die SANEO®-Technologie reinigt die Innenraumluft bereits bei der Anwendung, indem Formaldehyd-Moleküle ohne das Entstehen von Schadstoffen zerstört werden. Diese Technologie bleibt während der gesamten Lebensdauer des Spachtels aktiv.
- ▶ Die Wirksamkeit wird durch das Auftragen von Schutzprodukten (Schutzgel DECOR'PROTECT und Schutzlack EXTREM'PROTECT) weiter verstärkt.

Die von einem externen Labor gemäss des Protokolls der Normenreihe ISO 16000 durchgeführten Tests bestätigen, dass durch die Anwendung von SANEO®-Spachtel zwischen 90 % und 100 % der Formaldehyd-Moleküle zerstört werden.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.toupret.ch](http://www.toupret.ch)

# BÉTON MURAL / BETONWAND

Moderner Dekorspachtel  
mit reinigendem Effekt.

- **MASCHINELL** abtönbar: 20 Farben
- **Anwendbar** auf jeglichen Untergründen :  
glatten, unebenen oder leicht beschädigten.
- **2 Schutzniveaus:** Standard und Extremschutz



## EINSATZ

Pastöser Dekorspachtel mit neuer Technologie für den Innenbereich, für den Auftrag mit Rollern und Glättkellen von **PLANEQ® SYSTEM**.

## UNTERGRÜNDE

**BÉTON MURAL** wird auf allen neuen oder zu renovierenden, mit Tiefgrund vorbehandelten Untergründen aufgetragen:

- Alle Arten von Spachtel
- Gips, Gipskartonplatten
- Gestrichene Untergründe
- Zement, Porenbeton
- Glasfasergewebe, Putzen
- Leichtbaustein, Backstein, Naturstein: Kontaktieren Sie uns.

## Physikalische und technische DATEN

**BÉTON MURAL:** pastöser Dekorspachtel für den Innenbereich auf Basis von ausgewählten mineralischen Füllstoffen und Harz.

- Einstufung (NFT 36-005): Familie III, Klasse 2
- Schichtdicke: bis zu 2 mm für 2 Schichten
- Verbrauch: 1,7 bis 2 kg/m<sup>2</sup>
- VOC: Grenzwert der EU für dieses Produkt (Kat. A1): 200 g/l (2010). Dieses Produkt enthält höchstens 10 g/l.
- Haftfähigkeit Spachtel/Untergrund (EN 16-566): > 0,5 MPa

## ANWENDUNGS- und Lagerungsbedingungen

- Werkzeuge für das Auftragen: Werkzeuge von **PLANEQ® SYSTEM** (separat erhältlich).
- Werkzeugreinigung: mit Wasser
- Haltbarkeit und Lagerung des Spachtels: das Produkt ist ein Jahr garantiert ab Einkauf; massgebend ist das Rechnungsdatum. In der geschlossenen Originalverpackung vor Frost und direkter Sonne geschützt aufbewahren.

## VERPACKUNGSEINHEITEN

- Eimer: 15 kg

## EMPFEHLUNGEN und Vorsichtsmassnahmen

- Für beide Schichten gilt, auf zufällige Flächen auftragen um das doppelte Bearbeiten einer Stelle zu vermeiden.
- Es wird empfohlen, den Spachtel jeweils an gegenüberliegenden Wänden aufzutragen, da so die Ecken leichter zu verarbeiten sind. Die Spachtelmasse kann von zwei Personen gleichzeitig in einem Arbeitsbereich aufgetragen werden, vorausgesetzt, dass beide mit den gleichen Bewegungen arbeiten.
- **BÉTON MURAL** nicht auf Polystyrol, verklebte Wandbeläge oder im Aussenbereich auftragen.
- Nicht bei Temperaturen unter +8 °C oder über +35 °C oder bei einer Luftfeuchtigkeit von über 70 % auftragen.
- Nicht auf überhitzte oder feuchte Untergründe auftragen.
- Für einen Standardschutz nach dem Trocknen eine Schicht **DECOR'PROTECT** direkt auf **BÉTON MURAL** auftragen. Je nach den Umgebungsbedingungen, oder der Untergrundbeschaffenheit ist gegebenenfalls eine zweite Schicht erforderlich.
- Für einen intensiven Schutz nach dem Trocknen eine Schicht **EXTREM'PROTECT** über **DECOR'PROTECT** auftragen.
- Je nach den Umgebungsbedingungen, oder den Untergrundbeschaffenheiten kann eine zweite Schicht erforderlich sein.

## UNTERGRUNDVORBEREITUNG

- Die Untergründe sind gemäss der DTU-Normen vorzubereiten.
- Die Untergründe müssen hart, tragfähig, trocken, sauber und frei von Verschmutzungen und trennenden Substanzen sein.

## NORMEN

- EN 16-566: Spachtelmasse für Arbeiten im Innen- und/oder Aussenbereich.
- NFT 36-005: Charakterisierung wie Lack und Farbenprodukte.
- DTU 59.1 (NFP 74-201): Anstricharbeiten im Bau.

## GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSHINWEIS

- Entsorgen Sie Spachtel- und Farbreste sowie Verpackungen bei einer Müllverwertungsanlage.
- Es wird empfohlen, während des Auftrags geeignete Schutzhandschuhe zu tragen.
- Datenblatt verfügbar unter [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) oder [www.toupret.ch](http://www.toupret.ch).
- Die Umwelterklärung kann auf den folgenden Webseiten eingesehen werden (französische Version): [www.declaration-environnementale.gouv.fr](http://www.declaration-environnementale.gouv.fr) und [www.inies.fr](http://www.inies.fr)

Die Informationen auf dem technischen Merkblatt, insbesondere die Vorschläge für die An- und Verwendung von **BÉTON MURAL** werden mit gutem Glauben und Gewissen basierend auf den Fachkenntnissen und der Erfahrung der Firma **TOUPRET** gegeben. Das Produkt muss gemäss den geltenden Vorschriften und unseren Empfehlungen verarbeitet werden. Die angegebenen Informationen sind für Anwendungen bei 20 °C und 50 % Luftfeuchtigkeit auf normal saugenden Untergründen. Bei den angegebenen Zeiten handelt es sich um Richtwerte, die vom Untergrund, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen abhängig sind.



Informationen zur Konzentration von flüchtigen Verbindungen in der Innenraumluft, die bei Inhalation ein Toxizitätsrisiko darstellen, auf einer Skala von A+ (sehr schwache Konzentration) bis C (starke Konzentration).

# BÉTON MURAL

ANWENDUNG  
**PLANEÓ**<sup>®</sup>  
SYSTEM

VORGEHENSWEISE



1.

## DEKORSPACHTEL BÉTON MURAL 8 Farben durch maschinelles Abtönen und 12 weitere auf Anfrage erhältlich

### 1. Schicht: Roher Beton

- Masse mit dem glatten Roller unregelmässig auf aufeinanderfolgende Flächen auftragen.
- Ausgleichen. Die frisch aufgetragene Masse mit dem Glätter mit der gezahnten Klinge vertreiben.
- Ebene Oberfläche herstellen. Den frischen Spachtel mit dem Glätter mit der biegsamen Klinge glätten und bewusst einige Unregelmässigkeit lassen.


### 2. Schicht: Glätter Beton

- Masse nach dem vollständigen Trocknen der ersten Schicht mit einem glatten Roller unregelmässig auf aufeinanderfolgende Flächen auftragen.
- Den frischen Spachtel mit der Glätter mit der steifen Klinge in einem spitzen Winkel abstreichen; dadurch tritt die Musterung der ersten Schicht hervor.
- Um ein stärker nuanciertes Dekor und eine glatte Beschaffenheit zu erzielen, noch einmal ganz leicht mit der steifen Klinge über den Spachtel streichen, um die Körnung zu schliessen.

Eimer: 15 kg.  
Ca. 1,7 bis 2 kg/m<sup>2</sup>.  
Trocknung: 24 bis 48 Std.



RELIEF ROLLER  
ODER GLÄTTER ROLLER




GLÄTTER MIT GEZAHNTER KLINGE  
2 Grössen : 250 und 350 mm



GLÄTTER MIT BIEGSAMER KLINGE  
3 Grössen : 250, 350 und 500 mm



GLÄTTER MIT STEIFER KLINGE  
3 Grössen : 250, 350 und 500 mm



TELESKOPSTANGE  
Länge: bis zu 2,4 m  
in ausgezogenem Zustand



2.

## SCHUTZGEL DECOR'PROTECT verstärkt den Schutz des Dekorspachtels vor Wasser und Verschmutzungen

- Masse mit dem glatten Roller von **PLANEÓ-SYSTEM**\* unregelmässig in aufeinanderfolgenden 0,50m<sup>2</sup> grossen Bereichen auftragen. Wichtig ist in überkreuzten Bewegungen zu arbeiten, um Abgrenzungen zu vermeiden.
- Produkt von unten nach oben auftragen, um das Herunterlaufen auf dem vollständig getrockneten Spachtel zu verhindern.
- Überschüssige Masse entfernen, indem Sie das Material mit dem Glätter mit der biegsamen Klinge von **PLANEÓ-SYSTEM** in willkürlichen Bewegungen abstreichen. Nicht nur von oben nach unten oder von rechts nach links glätten sondern in alle Richtungen. So entsteht nach dem Trocknen, ein nuanciertes glattes und mattes Dekor.
- Dunkelt leicht nach. Je nach den Umgebungsbedingungen, oder der Untergrundbeschaffenheit ist gegebenenfalls eine zweite Schicht erforderlich.

Eimer: 2 l. 130 g/m<sup>2</sup>. Trocknung: 24 Std.



3.

## SCHUTZLACK EXTREM'PROTECT intensiver Schutz für besonders stark beanspruchte Flächen

- Schutzlack mit einem Lackierroller (5 mm) in einer Schicht auf DECOR'PROTECT auftragen. Satiniert, nuanciert und verdunkelt das Dekor. Je nach den Umgebungsbedingungen, oder der Untergrundbeschaffenheit ist gegebenenfalls eine zweite Schicht erforderlich.

Eimer: 2,5 l. 130 g/m<sup>2</sup>. Trocknung: 24 Std.

	VERPACKUNGSEINHEITEN	DURCHSCHNITTLICHER VERBRAUCH*	TROCKNUNG BEI +20 °C UND 50 % LUFTFEUCHTIGKEIT	WERKZEUGREINIGUNG
1.	Dekorspachtel BÉTON MURAL Eimer: 15 kg	1,7 bis 2 kg/m <sup>2</sup>	24 bis 48 Std.	Mit Wasser
2.	DÉCOR'PROTECT Eimer: 2 l	130 g/m <sup>2</sup>	24 Std.	Mit Wasser
3.	EXTREM'PROTECT Eimer: 2,5 l	130 g/m <sup>2</sup>	24 Std.	Mit Wasser

\* Je nach Saugfähigkeit des Untergrunds und Anwendungsmethode.

Bei den angegebenen Trocknungszeiten handelt es sich um Richtwerte, die vom Untergrund, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen abhängig sind.