

CACHET BLANC 2 IN 1

SCHNELL RENOVATIONSSPACHTEL

- ◆ SCHNELLE ZWEITBESCHICHTUNG
- ◆ SEHR GLEITEND
- ◆ HOCHDECKEND



EINSATZ

Renovationspachtel mit Zeitgewinn für Innen, in Pulver zur manuellen Anwendung.

UNTERGRÜNDE

- Neu oder renoviert, roh oder gestrichen :
 - Gips, Vollgipsplatten, Gipskartonplatten, Backstein
 - alte gestrichene Flächen, alle Arten von Spachteln, Stein
 - Zement, Beton, Porenbeton, Leichtbaustein,
 - Gestrichene Glasfasertapete, grobkörnige Verputze.

ENDBESCHICHTUNG

- Alle Arten von Spachteln, Farben und Dispersionen.

TECHNISCHE UND PHYSIKALISCH DATEN

- Der Füllstoff ist pulverförmig auf Gipsbasis, aus ausgewählten Grundstoffen von Steingruben und Zellulosen Bindemitteln.
- Charakteristik (NFT 36-005) : familie III - Klasse 3.
- Kodifizierung (EN 16-566) : $G_3S_1V_0W_0A_0C_0R_0$.
- Verdünnungsverhältnis : 45% Wasser (0,45 L Wasser auf 1 kg Pulver).
- Schichtdicke:
 - Ausgleichen bis 5mm pro Schicht.
- Verbrauch : 1 kg Pulver /m²/mm.
- Offenzeit : 2h00.
- Zweitbeschichtung : 2h30.
- Endbeschichtung : nach 12 bis 24 Stunden (nach vollständiger Trocknung).
- Farbe : weiss.
- Haftung : Arten von Spachteln/Untergrund (EN 16-566) : > 0.5 Mpa.

ANWENDUNGS - und Lagerungsbedingungen

- Anwendungsmaterial/Werkzeug : Korkmesser, Klinge zum Spachteln oder Glätten.
- Spachtelrückstände lösen sich durch reiben nach Trocknung ab, kein Wasser nötig.
- Konservierung/Lagerung des Spachtels : 12 Monate garantiert ab Rechnungsdatum, in der verschlossen Originalverpackung und vor Feuchtigkeit geschützt lagern.

VERPACKUNGSEINHEITEN

- Säcke 5 kg, 15 kg und 25 kg.

EMPFEHLUNGEN und Vorsichtsmassnahmen

- Das Produkt nicht auf Styropor, Tapeten oder im Freien auftragen.
- Nicht bei einer Temperatur unter +8°C oder über 35°C und einer Luftfeuchtigkeit von über 70% anwenden.
- Nicht auf überhitzte Oberflächen/Untergründe auftragen.
- Nicht auf feuchte Untergründe auftragen.
- Es ist ratsam, den Spachtel nicht wieder zu vermischen, wenn er zu härten beginnt.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

- Die Untergründe werden gemäss der DTU Vorschriften vorbereitet.
- Die Untergründe müssen hart, haftfähig, sauber, gesund und trocken sein.

NORMEN

- EN 16-566: Farbanstriche für Innen- und/oder Aussenarbeiten.
- NFT 36-005: Klassifizierung von Farbprodukten.
- DTU 59.1 (NFP 74-201): Malerarbeiten an Gebäude.
- DTU 59.4 (NFP 74-204) : Aufbringen von Tapeten und Wandbelägen.

GESUNDHEITS - UND SICHERHEITSHINWEIS

- SDH verfügbar unter quickfds.com oder toupret.com
- Wir empfehlen das Tragen einer Maske beim Schleifen und Handschuhe beim Auftragen.
- Die Umweltschutzerklärung wurde unter www.declaration-environnementale.gouv.fr eingereicht und kann unter www.inies.fr eingesehen werden.
- Produktreste und Verpackungen in die Abfallentsorgung bringen.
- Die Informationen auf dem technischen Merkblatt, insbesondere die Vorschläge zur An- und Wiederverwendung der Produkte werden in gutem Glauben und Gewissen und durch die Erfahrung der Firma TOUPRET gegeben. Das Produkt muss gemäss den geltenden Vorschriften und unseren Empfehlungen verarbeitet werden. Die angegebenen Informationen sind für Anwendungen, bei 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit, auf normal saugenden Untergründen. Die angegebenen Zeiten sind zu Ihrer Information und hängen von der Umgebung, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab.



Angaben zum Emissionsgrad von flüchtigen Stoffen in der Raumluft, mit dem Risiko von Inhalationstoxizität, auf einer Klassenskala von A+ (sehr niedrige Emissionen) bis C (hohe