

# EGALISS® FACADE PASTA

## LICHTGEWICHT UITVLAK - EN AFWERKPLAMUUR VOOR BUITEN



- ◆ **UITSTEKENDE HECHTING**
- ◆ **ZEER DEKKEND**
- ◆ **MAKKELIJK SCHUURBAAR**

### TOEPASSING

Uitvlak- en dunpleister, pasta, lichtgewicht, buiten, voor manuele toepassing.

### ONDERGRONDEN

- Oude geschilderde oppervlakken :
  - beton, cellenbeton
  - gietbeton
  - onderkanten betonplaten
  - mortels en cementpleisters
  - glasmazaïek, keramiek.

### AFWERKING

- Afwerken : alle gangbare verven :
  - organische, dunlagige, diklagige en halfdikke verven, waterdichtingssystemen.

### Fysische en technische EIGENSCHAPPEN

- Buitenplamuur op basis van calciumcarbonaat vulstoffen en harsen.
- Eigenschappen (NFT 36-005) : familie IV - 4b.
- Codificatie (EN 16-566) :  $G_3S_2V_2W_2A_1C_0R_0$ .
- Gebruiksklaar.
- Laagdikte : tot 5 mm.
- Verbruik : 1.37 kg/m<sup>2</sup>/mm.
- Open tijd : onbeperkt.
- Volgende laag : van zodra de plamuur droog is.
- Afwerking : gemiddeld 24 tot 48 uur (na volledige droging).
- Kleur : roomwit.
- Hechting ondergrond/plamuur (EN 16-566) : > 0.8 Mpa.

### GEbruIKSVOORWAARDEN EN BEWARING

- Aanbrengmateriaal : schildersmes, plamuurmes of vlakspaan. De plamuur kan enkel met wormpompen verspoten worden.
- Reinigen van het gereedschap : restanten plamuur kunnen na het drogen weggewreven worden, het gebruik van water is hierbij niet nodig.
- Bewaring van de plamuur : minstens 12 maanden na factuurdatum, in de originele, gesloten verpakking, beschermd tegen vorst en zon.

### VERPAKKING

- Emmers van 4 L en 10 L.

### AANBEVELINGEN

#### en voorzorgsmaatregelen bij gebruik

- Niet aanbrengen op polystyreen noch op vochtige ondergronden.
- Niet toepassen bij temperaturen lager dan +5°C en hoger dan +35°C en een relatieve vochtigheid hoger dan 80%.
- Verwijder alle niet-hechtende of broze delen.
- De ondergrond moet schoon zijn, gevrijwaard van alle elementen die een goede hechting van de plamuur kunnen verstoren zoals bekistingolie.

### VOORBEREIDING VAN DE ONDERGRONDEN

- De ondergronden dienen voorbereid te worden conform de normen.
- De ondergronden dienen hard, hechtend, schoon, gezond en droog te zijn.

### DOCUMENTEN OVER DE NORMERING

- EN 16-566 : schilderplamuren voor binnen- en/of buitenwerken.
- NFT 36-005 : eigenschappen van schildersproducten.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : schilderwerken aan gebouwen.
- DTU 42.1 (NFP 84-404) : herstellen van gevels in gebruik, door waterdichte bekledingen op basis van polymeren.

### HYGIËNE EN VEILIGHEID

- VB beschikbaar op [quickfds.com](http://quickfds.com) of [toupret.com](http://toupret.com)
- Het dragen van een stofmasker tijdens het schuren wordt aangeraden.
- Het dragen van handschoenen en oogbescherming tijdens het aanbrengen wordt aangeraden.
- De milieuverklaring is gedeponneerd op [www.declaration-environnementale.gouv.fr](http://www.declaration-environnementale.gouv.fr) en is beschikbaar op [www.inies.fr](http://www.inies.fr).
- Breng productresten en de verpakking naar een afvalbrengpunt.
- De informatie op de technische fiche, en in het bijzonder de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het gebruik van het product, worden te goeder trouw verstrekt en zijn gebaseerd op de kennis en ervaring van het bedrijf TOUPRET. Het product moet worden gebruikt volgens de regels van de kunst en volgens onze aanbevelingen.

De informatie wordt gegeven voor toepassingen uitgevoerd bij 20°C, 50% vochtigheid en op normaal absorberende ondergronden.

De tijden worden als indicatie gegeven en zijn afhankelijk van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte en de omgevingsomstandigheden.