

ENDUIT DE JOINTOIEMENT DES PLAQUES DE PLÂTRE

- ◆ BON POUVOIR GARNISSANT
- ◆ EXCELLENTE GLISSE
- ◆ FINITION SOIGNÉE
- ◆ PONÇAGE FACILE



USAGE

Enduit de jointoiment en poudre, intérieur, pour application manuelle.

SUPPORTS

- Sur plaque de plâtre avec ou sans isolants à bords amincis et à faces cartonnées.

RECOUVREMENT

- Tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux.

CARACTERISTIQUES

Enduit en poudre à base de produits de carrières sélectionnés et de liant cellulosique.

- Caractérisation (NFT 36-005) : famille III - classe 3.
- Codification (EN 16-566) : G3S1V0W0A0C0R0.
- Taux de gâchage : 42% d'eau (soit 0.42l pour 1 kg de poudre).
- Épaisseur d'application : jusqu'à 5 mm.
- Consommation : 1.05kg/m²/mm.
- Temps d'utilisation : 1h.
- Redoublement : dès que l'enduit est dur.
- Recouvrement : 12h à 24h en moyenne (après séchage complet).
- Couleur : blanc.
- Adhérence enduit/support (EN 16-566) : > 0.5 Mpa.

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Matériel de mise en œuvre : lame à enduire.
- Nettoyage des outils : les résidus d'enduit s'enlèvent après séchage en frottant, l'utilisation d'eau n'est pas une nécessité.
- Conservation de l'enduit : produit garanti 12 mois, facture d'achat faisant foi, dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri de l'humidité.

CONDITIONNEMENT

- Sacs de 5 et 25 kg.

RECOMMANDATIONS ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.
- Ne pas appliquer EJ3H sur du polystyrène, du papier peint ni en extérieur.

PREPARATION DES FONDS

- Les supports seront préparés conformément aux DTU.
- Les fonds doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.

DOCUMENTS NORMATIFS

- EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.
- NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.
- DTU 25.41 (NFP 72-203-1) : ouvrage en plaque de plâtre.

HYGIENE ET SECURITE

- FDS disponible sur quickfds.com ou toupret.com
- Nous vous recommandons d'utiliser un masque lors du ponçage et des gants lors de l'utilisation.
- La déclaration environnementale a été déposée sur le site www.declaration-environnementale.gouv.fr et elle est consultable sur le site www.inies.fr.
- Apporter les résidus de produit et l'emballage à la déchetterie.
- Les informations sur la fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale du produit, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de la société TOUPRET.

Le produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l'art et suivant nos recommandations.

Les informations sont données pour des applications réalisées à 20°C, 50% d'hygrométrie et sur des supports normalement absorbants. Les temps sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée et des conditions ambiantes.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).