

## ENDUIT BANDES À JOINTS



### PRÊT À L'EMPLOI

- EXCELLENT POUVOIR COLLANT
- HAUTEMENT GARNISSANT
- PONÇAGE FACILE

### USAGE

Pour jointoyer les plaques de plâtre cartonnées.

### SUPPORT

S'applique sur plaques de plâtre avec ou sans isolants à bords amincis et à faces cartonnées.

### MELANGE - DOSAGE

Prêt à l'emploi

### DESTINATION

Intérieur

### TEMPS D'UTILISATION

Illimité

### EPAISSEUR

5 mm

### PREPARATION DU SUPPORT

A l'intérieur sur supports durs, secs, sains, propres et cohésifs.

### MODE D'EMPLOI

- 1 - A l'aide d'un couteau à enduire, remplir les bords amincis.
- 2 - Après séchage, appliquer la bande sur l'enduit encore frais et la presser à l'aide d'une lame à enduire de 20 cm.
- 3 - Appliquer une couche d'enduit sur la bande de façon à la lisser.
- 4 - Poncez lorsque l'enduit est sec et prêt à peindre

### DEUXIEME COUCHE

12-24 h

### PRÊT A PEINDRE

24-48h

### FINITION

Papier peint • Peinture

### NATURE

pâte

### COULEUR

BLANC

### STOCKAGE

APRÈS USAGE : refermer soigneusement l'emballage. STOCKAGE : 12 mois, après la date d'achat, dans son emballage d'origine fermé et à l'abri du gel et du soleil.

## CONSEILS D'UTILISATION

Pour une finition peinture très soignée, appliquez l'enduit de lissage Toupret. Ne pas appliquer sur du papier peint. Doit-être recouvert par une finition.

## SANTE ET SECURITE

Pensons à notre santé, le port du masque est recommandé lors du ponçage. Le port de gants est recommandé pendant l'application. FDS disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

## CONDITIONS D'UTILISATION

Ne pas appliquer à des températures inférieures à 8°C et supérieures à 35°C

## CONDITIONNEMENT

5 - 15 - 25 kg

## NETTOYAGE DES OUTILS

Pour nettoyer efficacement vos outils, attendre que le produit soit complètement sec, puis gratter. L'utilisation de l'eau n'est pas une nécessité.

## REMARQUE

Les temps de séchage, de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.

TOUPRET SA  
24 rue du 14 juillet 91813 Corbeil-Essonnes Cedex FRANCE  
Tél : (+33) 01 69 47 20 20 - Fax : (+33) 01 60 75 87 11  
Mail : [toupret@toupret.fr](mailto:toupret@toupret.fr)  
<https://www.toupret.com>

TOUPRET SA - 24 rue du 14 Juillet - 91813 Corbeil-Essonnes Cedex France - RCS Evry B 964 201 859 mars 2018