

ENDUIT BANDES À JOINTS PÂTE

ENDUIT POUR COLLER LES BANDES À JOINTS, PRÊT À L'EMPLOI

- EXCELLENT POUVOIR COLLANT
- HAUTEMENT GARNISSANT
- PONÇAGE FACILE



SUPPORTS

- S'applique en intérieur sur plaques de plâtre avec ou sans isolant à bords amincis et à faces cartonnées.

RECOUVREMENT

- Tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux.

CARACTÉRISTIQUES

- Prêt à l'emploi.
- Épaisseur d'application : 5 mm.
- Temps d'utilisation : illimité.
- Redoublement : 12-24h.
- Recouvrement : 24-48 heures.
- Couleur : blanc.

CONDITIONNEMENT

- Seau de 5 Kg.

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Matériel de mise en œuvre : couteau et lame à enduire.
- Nettoyage des outils : pour nettoyer efficacement vos outils, attendez que le produit soit complètement sec, puis grattez. L'utilisation de l'eau n'est pas une nécessité.
- Conservation de l'enduit : produit garanti 12 mois à compter de la date d'achat, facture d'achat faisant foi, dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du gel et de la chaleur/du soleil.

RECOMMANDATIONS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Après séchage, poncez et appliquer de nouveau une couche d'enduit.

PRÉPARATION DES FONDS

- Les supports doivent être sains, durs, secs à cœur, propres et cohésifs.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Nous vous recommandons d'utiliser un masque ainsi que des lunettes lors du ponçage et des gants lors de l'utilisation.
- Apporter les résidus de produit et l'emballage à la déchetterie.
- FDS disponible sur www.quickfds.fr ou www.toupret.com
- Toutes les données techniques sont valables dans des conditions normales d'utilisation, avec une température ambiante de 20°C et une hygrométrie de 50 %.
- Les temps de séchage, de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.
- Contient des produits biocides (Protection des produits pendant le stockage) : Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one ; 2-méthylisothiazol-3(2H)-one ; C(M)IT / MIT (3 : 1). Peut produire une réaction allergique.

MATIÈRES PREMIÈRES D'ORIGINE NATURELLE

- Information sur la composition de nos enduits : nos enduits sont composés pour majeure partie de matières premières d'origine naturelle (classification basée sur les déclarations de nos fournisseurs, sur leurs compositions et provenance d'origine). Les matières premières complémentaires utilisées sont nécessaires pour garantir la performance, la stabilité et/ou la conservation de nos produits.



<https://www.toupret.com/developpement-durable.html>



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).