

ENDUIT COLLE POLYVALENT - C

Multi-usage :

colle les plaques de plâtre avec ou sans doublage, montage de cloisons en carreau de plâtre, colle les bandes à joints. Rebouche, lisse et agrée les murs.

 **Temps d'utilisation long 1H45**

 **Redoublement rapide 2H**

 **Fort pouvoir collant**



APPLICATION

• Verser la poudre dans l'eau. Mélanger pour obtenir une pâte épaisse et homogène.



REBOUCAGE :
- élargissez les fissures avec un grattoir et dépoussiérez.
- remplissez abondamment les cavités.
- égalisez en croisant les passes.
- poncez lorsque l'enduit est sec.

COLLAGE :
- appliquez l'enduit à la truelle en formant des plots ou en l'étalant sur les deux parties à coller.
- assemblez, ébavurez ce qui débordé, puis essuyez avec une éponge humide.

COLLAGE DE BANDES À JOINT :
- à l'aide d'un couteau à enduire, remplissez les bords amincis.
- appliquez la bande sur l'enduit encore frais et la presser à l'aide d'une lame à enduire de 20 cm puis la recouvrez d'enduit.
- après séchage, poncez et appliquez de nouveau une couche d'enduit.

ÉGALISATION / LISSAGE :
- étalez l'enduit en couche régulière avec un maximum de 5mm, avec une spatule de 20 cm.
- enlevez l'excédent en tenant votre spatule avec un angle ouvert.
- poncez lorsque l'enduit est sec.

SUPPORTS

• En intérieur, s'applique sur plâtre, carreau de plâtre, plaque de plâtre, anciens fonds peints, ciment, béton, béton cellulaire, brique, pierre.

RECOUVREMENT

• Tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux.

CARACTÉRISTIQUES

- Taux de gâchage : 1 dose d'eau pour 2,5 doses de poudre.
- Épaisseur d'application : sans limite en rebouche et jusqu'à 5 mm en égalisation.
- Consommation :
 - en collage de carreau de plâtre : 2 à 3 kg de poudre par carreau.
 - en rebouche : 1,1 kg de poudre comble un volume 1 L.
- Temps d'utilisation : utilisable pendant environ 1h45 heures.
- Redoublement : 2 heures.
- Mise en peinture : 24 à 48 heures.
- Couleur : blanc.

CONDITIONNEMENT(S)

• Sacs de 5 kg et 15 kg.

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Matériel de mise en œuvre : couteau à reboucher, lame à enduire ou lisseuse.
- Pour nettoyer efficacement vos outils, attendre que le produit soit complètement sec, puis gratter. L'utilisation de l'eau n'est pas une nécessité.
- Conservation de l'enduit : produit garanti 1 an, après la date d'achat, dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri de l'humidité.

RECOMMANDATIONS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur du papier peint.

PRÉPARATION DES FONDS

- Les supports doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.
- Adhérence conforme à la norme en 16566.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Le port du masque est recommandé lors du ponçage.
- Le port des gants et des lunettes est conseillé lors de l'application.
- Apporter les résidus de produit et l'emballage à la déchetterie.
- FDS disponible sur www.quickfds.fr ou www.toupret.com
- Toutes les données techniques sont valables dans des conditions normales d'utilisation, avec une température ambiante de 20°C et une hygrométrie de 50 %.
- Les temps de séchage, de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.



Information sur la composition de nos enduits : ils sont composés pour majeure partie de matières d'origine naturelle (classification basée sur les déclarations de nos fournisseurs sur leurs compositions et origines). Les matières premières complémentaires utilisées et qui ne sont pas d'origine naturelle, sont nécessaires à la performance, la stabilité et/ou à la conservation de nos produits.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS D'APPLICATION SUR :

TOUPRET.COM & 

TOUPRET
L'ENDUIT DES PROFESSIONNELS