

REBOUCHAGE BOIS CHÊNE NATUREL

ENDUIT DE REBOUCHAGE BOIS

- ◆ **PETITS TROUS ET PETITES FENTES**
- ◆ **EXCELLENTE ADHÉRENCE**
- ◆ **PEUT ÊTRE PONCÉ ET PERCÉ**



USAGE

Enduit pour reboucher des petits trous et fentes, en intérieur et extérieur, pour application manuelle.

SUPPORTS

L'enduit s'applique sur tous types de bois préalablement imprimés y compris : bois exotiques courants, agglomérés et contreplaqués.

RECOUVREMENT

L'enduit est recouvrable par tous types de peintures ou vernis (les réparations sont visibles sous les finitions transparentes).

CARACTÉRISTIQUES

Enduit en pâte intérieur et extérieur; fabriqué à base de charges minérales et de liants sélectionnés.

- **Caractérisation (NFT 36-005)** : famille IV - classe 4b.
- **Codification (NFT 30-608)** : G₃S₁V₀W₀A₀C₀R₀.
- **Prêt à l'emploi.**
- **Épaisseur d'application** : jusqu'à 1 cm.
- **Consommation** : 1,5 kg comble un volume de 1 l.
- **Temps d'utilisation** : sans limite.
- **Recouvrement** : 12-24h en moyenne (après séchage complet).
- **Redoublement** : 3 heures.
- **Couleur** : chêne naturel.
- **Adhérence enduit/support (EN 16-566)** : > 0,8 Mpa.

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- **Matériel de mise en œuvre** : couteau à enduire.
- **Nettoyage des outils** : à l'eau.
- **Conservation du produit** : produit garanti 12 mois, facture d'achat faisant foi, dans son emballage d'origine, fermé et stocké à l'abri du gel et du soleil.

CONDITIONNEMENTS

- Tube de 330 g.
- Pot de 1.25 kg.

RECOMMANDATIONS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer à une température < 5 °C et > 35 °C et un taux d'hygrométrie > 80%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.

- Ne pas appliquer sur des fonds humides.
- L'enduit doit être recouvert.
- Sur bois brut, il est conseillé d'appliquer le **HARD'WOOD** au préalable.

PRÉPARATION DES FONDS

- Les supports seront préparés conformément aux DTU.
- Les fonds doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.

DOCUMENTS NORMATIFS

- **EN 16-566** : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.
- **NFT 36-005** : caractérisation des produits peintures.
- **DTU 59.1 (NFP 74-201)** : travaux de peinture des bâtiments.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- FDS disponible sur quickfds.com ou toupret.be
- Nous vous recommandons d'utiliser un masque lors du ponçage.
- Le port des gants et des lunettes est conseillé lors de l'utilisation.
- Contient des produits biocides (Protection des produits pendant le stockage) : Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; 2-méthylisothiazol-3(2H)-one ; C(M)IT / MIT (3 : 1). Peut produire une réaction allergique.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

- Apporter les résidus de produit et l'emballage à la déchetterie.
- Les informations sur la fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale du produit, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de la société TOUPRET.

Le produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l'art et suivant nos recommandations.

Les informations sont données pour des applications réalisées à 20°C, 50% d'hygrométrie et sur des supports normalement absorbants.

Les temps sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée et des conditions ambiantes.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

