

ENDUIT DE REBOUCHAGE

ENDUIT DE REBOUCHAGE EN PÂTE

- ◆ PRÊT À L'EMPLOI
- ◆ BONNE ADHÉRENCE SUR FONDS PEINTS
- ◆ FACILE À APPLIQUER
- ◆ FACILE À PONCER



USAGE

Enduit de rebouchage en pâte, intérieur, pour application manuelle.

SUPPORTS

Neufs ou rénovés, bruts ou peints :
- Plâtre, carreau de plâtre, plaque de plâtre
- Ancien fond peint, bois imprimé
- Ciment, béton, béton cellulaire, parpaing, brique, pierre.

RECOUVREMENT

Tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux.

CARACTÉRISTIQUES

Enduit en pâte intérieur. Fabriqué à base de charges minérales et de liants sélectionnés.

- **Caractérisation (NFT 30-005)** : famille IV - Classe 4b.
- **Codification (EN 16-566)** : G₃S₁V₀W₀A₀C₀R₀.
- **Prêt à l'emploi.**
- **Épaisseur d'application** : jusqu'à 1 cm.
- **Consommation** : 1,5 kg de pâte comble un volume de 1 l.
- **Temps d'utilisation** : sans limite.
- **Redoublement** : dès que l'enduit est sec.
- **Recouvrement** : 24 à 48 heures en moyenne (après séchage complet).
- **Couleur** : blanc.
- **Adhérence enduit/support (EN 16-566)** : > 0.5 Mpa.

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- **Matériel de mise en œuvre** : couteau à reboucher, lame à enduire ou lisseuse.
- **Nettoyage des outils** : les résidus d'enduit s'enlèvent après séchage en frottant, l'utilisation d'eau n'est pas une nécessité.
- **Conservation de l'enduit** : produit garanti 12 mois, facture d'achat faisant foi, dans son emballage d'origine, fermé et stocké à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENT(S)

- Tube de 330 g.
- Pot de 1.5 kg.
- Seau de 4 kg.

RECOMMANDATIONS ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer à une température < à +8°C et > à 35°C et un taux d'hygrométrie > à 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.
- Ne pas appliquer sur du polystyrène, du papier peint, ni en extérieur.

PRÉPARATION DES FONDS

- Les supports seront préparés conformément aux DTU.
- Les fonds doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.

DOCUMENTS NORMATIFS

- EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.
- NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : travaux de peinture des bâtiments.
- DTU 59.4 (NFP 74-204) : mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- FDS disponible sur quickfds.com ou toupret.com.
- Nous vous recommandons d'utiliser un masque lors du ponçage.
- Le port des gants et des lunettes est conseillé lors de l'utilisation.
- La déclaration environnementale a été déposée sur le site www.declaration-environnementale.gouv.fr et elle est consultable sur le site www.inies.fr.
- Apporter les résidus de produit et l'emballage à la déchetterie.
- Les informations sur la fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale du produit, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de la société TOUPRET. Le produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l'art et suivant nos recommandations. Les informations sont données pour des applications réalisées à 20°C, 50% d'hygrométrie et sur des supports normalement absorbants. Les temps sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée et des conditions ambiantes.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

RETROUVEZ TOUTES NOS VIDEOS D'APPLICATION SUR :



TOUPRET.COM &



TOUPRET®
L'ENDUIT DES PROFESSIONNELS