



ENDUIT MULTIFONCTION - M

Pour reboucher les trous, coller, égaliser et/ou lisser.

Jusqu'à 4 cm d'épaisseur en rebouchage

Temps d'utilisation long 4H

Redoublement rapide 5H



APPLICATION



REBOUCHAGE :
 - élargissez les fissures avec un grattoir et déposez.
 - remplissez abondamment les cavités.
 - égalisez en croisant les passes.
 - poncez lorsque l'enduit est sec.

COLLAGE :
 - appliquez l'enduit à la truelle en formant des plots ou en l'étalant sur les deux parties à coller.
 - assemblez, ébavurez ce qui débordé, puis essuyez avec une éponge humide.

COLLAGE DE BANDES À JOINT :
 - à l'aide d'un couteau à enduire, remplissez les bords amincis.
 - appliquez la bande sur l'enduit encore frais et la pressez à l'aide d'une lame à enduire de 20 cm puis la recouvrez d'enduit.
 - après séchage, poncez et appliquez de nouveau une couche d'enduit.

ÉGALISAGE / LISSAGE :
 - étalez l'enduit en couche régulière avec un maximum de 5mm, avec une spatule de 20 cm.
 - enlevez l'excédent en tenant votre spatule avec un angle ouvert.
 - poncez lorsque l'enduit est sec.

SUPPORTS

• En intérieur, s'applique sur plâtre, plaque de plâtre, carreau de plâtre, béton, béton cellulaire, ciment, brique, pierre et ancien fond peint.

RECOUVREMENT

• Tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux.

CARACTÉRISTIQUES

- Taux de gâchage : 1 dose d'eau pour 2,5 doses de poudre.
- Épaisseur d'application : jusqu'à 4 cm en rebouchage et 5mm maximum en égalissage.
- Consommation :
 - Rebouchage : 1,2 kg de poudre/m²/mm.
 - Egalissage/lissage : 1 kg de poudre/m²/mm.
- Temps d'utilisation : la préparation est utilisable pendant environ 4h00.
- Redoublement : 5 heures.
- Mise en peinture : 12 à 48 heures.
- Couleur : blanc.

CONDITIONNEMENT(S)

• Sacs de 5 kg et 15 kg.

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Matériel de mise en œuvre : couteau à reboucher, truelle, lame à enduire ou lisseuse.
- Pour nettoyer efficacement vos outils, attendre que le produit soit complètement sec, puis gratter. L'utilisation de l'eau n'est pas une nécessité.
- Conservation de l'enduit : produit garanti 1 an, après la date d'achat, dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri de l'humidité.

RECOMMANDATIONS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur du papier peint.
- Doit être recouvert par un revêtement ou une peinture.

PRÉPARATION DES FONDS

- Les supports doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.
- Adhérence conforme à la norme en 16566.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Le port du masque est recommandé lors du ponçage.
- Le port des gants et des lunettes est conseillé lors de l'application.
- Apporter les résidus de produit et l'emballage à la déchetterie.
- La déclaration environnementale a été déposée sur le site www.declaration-environnementale.gouv.fr et elle est consultable sur le site www.inies.fr
- FDS disponible sur www.quickfds.fr ou www.toupret.com
- Toutes les données techniques sont valables dans des conditions normales d'utilisation, avec une température ambiante de 20°C et une hygrométrie de 50 %.
- Les temps de séchage, de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.



Information sur la composition de nos enduits : ils sont composés pour majeure partie de matières d'origine naturelle (classification basée sur les déclarations de nos fournisseurs sur leurs compositions et origines). Les matières premières complémentaires utilisées et qui ne sont pas d'origine naturelle, sont nécessaires à la performance, la stabilité et/ou à la conservation de nos produits.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS D'APPLICATION SUR :

TOUPRET.COM &

TOUPRET
L'ENDUIT DES PROFESSIONNELS