



REPAR'BOIS EXPRESS

Mastic bi-composant polyester :
répare trous, fentes, angles
cassés sans coffrage.

-  **Sans retrait**
-  **Dur en 15 minutes**
-  **Peut être sculpté, raboté et poncé**
-  **Haute résistance**

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Matériel de mise en œuvre : couteau à reboucher, lame à enduire ou lisseuse.
- Nettoyage des outils : avec de l'alcool à brûler.
- Conservation de l'enduit : Stocker dans un endroit bien ventilé. Produit garanti 1 an, après la date d'achat, dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du gel et du soleil.

APPLICATION



Reconstituez grossièrement la forme. Laissez durcir 15 minutes. Sculptez l'enduit avec votre couteau à enduire.

Remplissez abondamment le trou ou la fissure à l'aide d'un couteau à reboucher.

Poncez lorsque l'enduit est sec et prêt à peindre.



SUPPORTS

- En intérieur/extérieur, s'applique sur tous supports bruts ou peints, bois et toutes essences de bois préalablement imprimés, y compris bois exotiques ainsi qu'agglomérés et contre-plaques : volets, caissons de toit, bâtis de portes, portails, abris de jardin, poutres, clôture, portes, escaliers, contremarches et stylobate.

RECouvreMENT

- Tous types de peinture ou un vernis (les finitions transparentes laissent voir les réparations).

CARACTÉRISTIQUES

- Taux de gâchage: 97% composant A + 3% composant B.
- Épaisseur d'application : illimité.
- Consommation : 1.7kg/L.
- Temps d'utilisation : 5-10 min.
- Redoublement : environ 15 minutes.
- Recouvrement : 2 heures.
- Couleur : chêne naturel.

CONDITIONNEMENT(S)

- Pots de 200 g et 500 g.

RECOMMANDATIONS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer sur du polystyrène, ni sur fonds humides.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à +5°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 80%.
- Doit être recouvert par une finition appropriée.
- Sur bois brut, il est conseillé d'appliquer une couche de Durcisseur de Bois Toupret au préalable ou tout autre type d'impression.
- Travailler le produit dans un local suffisamment aéré.

PRÉPARATION DES FONDS

- Les supports doivent être durs, cohésifs, propres, sains, et secs.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Le port des gants est recommandé pendant l'application.
- Le port des gants et des lunettes est conseillé lors de l'application.
- Apporter les résidus de produit et l'emballage à la déchetterie.
- Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Contient des solvants, lire les précautions d'emploi sur l'emballage ou sur la FDS avant manipulation.

N° UFI composant A : 0C1Y-WXA9-89Q5-RJ5T / composant B : WF1Y-EX0P-J9QN-EVRV

- FDS disponible sur www.quickfds.fr ou www.toupret.com
- Toutes les données techniques sont valables dans des conditions normales d'utilisation, avec une température ambiante de 20°C et une hygrométrie de 50 %.
- Les temps de séchage, de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.

TOUPRET SA - 24 rue du 14 juillet - 91813 CORBEIL ESSONNES Cedex - RCS Evry B 964 201 859 - Mise à jour Février 2024 [RÉF. : BCRPPBO].



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS D'APPLICATION SUR :

TOUPRET.COM &

