

FASSAD LEVEL & REPAIR

UITVLAKPLEISTER EN VULMIDDEL VOOR BUITEN



- ◆ KAN LOKAAL VULLEN TOT 4 CM
- ◆ ZEER VULLEND EN DEKKEND
- ◆ WATERDAMPDOORLATEND

TOEPASSING

Vul- en uitvlakmiddel speciaal voor gevels, poeder, buiten.

ONDERGRONDEN

Beton, cellenbeton, gietbeton, mortels en cementpleisters, gips en aanverwanten, betonblokken, baksteen, steen, glasmozaïek, absorberende geschilderde ondergronden, pleisters en kalkmortels.

AFWERKING

Alle soorten plamuren, verven en muurbekledingen.

FYSISCHE EN TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Buitenplamuurpoeder op basis van cement, geselecteerde minerale vulstoffen en harsen.

- Eigenschappen (NFT 36-005) : Familie IV - classe 4c.
- Codificatie (EN16-566) : $G_3S_2V_2W_2A_0C_0R_0$.
- Aanmaakverhouding :
 - vullen : 22% water (hetzij 0,25 l water voor 1 kg poeder).
 - Uitvlakken manueel : 25% water (hetzij 0,30 l water voor 1 kg poeder).
 - egalisatie wormpomp : 27% water (hetzij 0,27 l water voor 1 kg poeder).
- Laagdikte :
 - vulmiddel : tot 4cm.
 - uitvlakmiddel : tot 5 mm.
- Verbruik : over 1,34 kg/m²/mm.
- Open tijd : tot 6 uur.
- Volgende laag : van zodra de plamuur hard is.
- Afwerking : gemiddeld 24 tot 48 uur (na volledige droging).
- Kleur : wit.
- Hechting ondergrond/plamuur (EN 16-566) : > 0,8 Mpa.

GEBRUIKSVORWAARDEN EN BEWARING

- Aanbrengmateriaal : plamuurmes of vlakstrijker. De plamuur kan eveneens verspoten worden met wormpompen.
- Reinigen van het gereedschap : restanten plamuur kunnen na het drogen weggewreven worden, het gebruik van water is hierbij niet nodig.
- Bewaring van de plamuur : minstens 6 maanden na factuurdatum, in de originele, gesloten verpakking, beschermd tegen vocht.

VERPAKKING

- Zak van 15 kg* (de beschikbare verpakking kan variëren naargelang het distributiekanaal).

AANBEVELINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK

- Niet aanbrengen op polystyreen.
- Niet toepassen bij temperaturen lager dan +5°C en hoger dan +35°C en een relatieve vochtigheid hoger dan 80%.
- Verwijder alle verzwakte of slecht hechtende delen.
- De ondergrond dient proper en ontdaan te zijn van alle bestanddelen die een goede hechting kunnen verstoren zoals bijvoorbeeld bekistingsolie.
- Bij verpoederende ondergronden volstaat het om deze te behandelen met Muurverharder alvorens de werken aan te vatten.
- De temperatuur van het mengsel wijzigt de uithardingstijd : een hogere temperatuur versnelt en een lagere temperatuur vertraagt de uitharding.
- Het wordt afgeraden om de pasta opnieuw op te mengen wanneer de uitharding is aangevat.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGRONDEN

- De ondergronden dienen voorbereid te worden conform de normen.
- De ondergronden dienen hard, hechtend, schoon, gezond en droog te zijn.

DOCUMENTEN OVER DE NORMERING

- EN 16-566 : schilderplamuren voor binnen- en/of buitenwerken.
- NFT 36-005 : eigenschappen van schildersproducten.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : schilderwerken aan gebouwen.
- DTU 42.1 (NFP 84-404) : herstellen van gevels in gebruik, door waterdichte bekledingen op basis van polymeren.

HYGIËNE EN VEILIGHEID

- VB beschikbaar op quickfds.com of toupret.com
- Het dragen van een stofmasker tijdens het schuren wordt aangeraden.
- Het dragen van handschoenen en veiligheidsbril bij gebruik wordt aangeraden.
- Breng productresten en de verpakking naar een afvalbrengpunt.

- De informatie op de technische fiche, en in het bijzonder de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het gebruik van het product, worden te goeder trouw verstrekt en zijn gebaseerd op de kennis en ervaring van het bedrijf TOUPRET. Het product moet worden gebruikt volgens de regels van de kunst en volgens onze aanbevelingen. De informatie wordt gegeven voor toepassingen uitgevoerd bij 20°C, 50% vochtigheid en op normaal absorberende ondergronden. De tijden worden als indicatie gegeven en zijn afhankelijk van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte en de omgevingsomstandigheden.
 - Gevaarlijk. Respecteer de gebruiksvorschriften.
 - Bevat cement, lees aandachtig de gebruiksvorschriften op de verpakking of het veiligheidsblad vóór het gebruik.
- N° UFI : VGMX-2KVH-URHR-77A4

