

## VULMIDDEL VOOR NIET - STRUCTURELE BARSTEN

- ◆ VOLGT DE BEWEGINGEN VAN DE ONDERGROND ZONDER TE SCHEUREN
- ◆ ZONDER WEEKMAKERS : HERSTELLINGEN TREKKEN GEEN VUIL AAN
- ◆ VOEGWERK TUSSEN MATERIALEN VAN VERSCHILLENDE AARD
- ◆ BEPERKTE KRIMP



### TOEPASSING

Vezelversterkt en soepel blijvend vulmiddel, binnen en buiten, voor manuele toepassingen.

### ONDERGRONDEN

- Nieuw of te renoveren, geschilderd of onbehandeld :
  - gips, gipsblokken, gipskartonplaten
  - oude geschilderde oppervlakken
  - cement, betonblokken, baksteen, beton, cellenbeton
  - voorbehandeld hout, mortels.

### AFWERKING

- Alle gangbare plamuren en verven :  
dun- en diklagige organische en minerale verven en waterdichtingsystemen.

### Fysische en technische EIGENSCHAPPEN

- Plamuurpasta voor binnen en buiten op basis van uitgelezen minerale vulstoffen en synthetische harsen.
- Eigenschappen (NFT 36-005) : familie IV - classe 4b.
- Codificatie (EN 16-566) : G<sub>3</sub>S<sub>2</sub>V<sub>0</sub>W<sub>0</sub>A<sub>0</sub>C<sub>0</sub>R<sub>0</sub>.
- Gebruiksklaar.
- Laagdikte : tot 1 cm.
- Verbruik : 1.4 kg vult een volume van 1 L.
- Open tijd : onbeperkt.
- Volgende laag : van zodra de vorige droog is.
- Afwerking :  
gemiddeld 24 tot 48 uur (na volledige droging).
- Kleur : wit.
- Hechting ondergrond/plamuur (EN 16-566) : > 0,8 Mpa.

### GEBRUIKSVORWAARDEN EN BEWARING

- Aanbrengmateriaal :  
schildersmes of plamuurmes.
- Reinigen van het gereedschap :  
met water.
- Bewaring van de plamuur :  
minstens 12 maanden na factuurdatum, in de originele, gesloten verpakking, beschermd tegen vorst en zon.

### VERPAKKING

- Koker van 310 ml.
- Emmer van 5 kg.

### AANBEVELINGEN

#### en voorzorgsmaatregelen bij gebruik

- Niet toepassen bij temperaturen lager dan +5°C en hoger dan +35°C en een relatieve vochtigheid hoger dan 80%.
- Niet toepassen op te warme ondergronden, noch in de volle zon.

### VOORBEREIDING VAN DE ONDERGRONDEN

- De ondergronden dienen voorbereid te worden conform de normen.
- De ondergronden dienen hard, hechtend, schoon, gezond en droog te zijn.

### DOCUMENTEN OVER DE NORMERING

- EN 16-566 : schilderplamuren voor binnen- en/of buitenwerken.
- NFT 36-005 : eigenschappen van schildersproducten.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : schilderwerken aan gebouwen.
- DTU 42.1 (NFP 84-404) : herstellen van gevels in gebruik, door waterdichte bekledingen op basis van polymeren.

### HYGIËNE EN VEILIGHEID

- VB beschikbaar op [quickfds.com](http://quickfds.com) of [toupret.com](http://toupret.com)
- Het dragen van een stofmasker tijdens het schuren wordt aangeraden.
- Het dragen van handschoenen en veiligheidsbril bij gebruik wordt aangeraden.
- De milieuverklaring is gedeponeerd op [www.declaration-environnementale.gouv.fr](http://www.declaration-environnementale.gouv.fr) en is beschikbaar op [www.inies.fr](http://www.inies.fr).
- Breng productresten en de verpakking naar een afvalbrennpunt.
- De informatie op de technische fiche, en in het bijzonder de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het gebruik van het product, worden te goeder trouw verstrekt en zijn gebaseerd op de kennis en ervaring van het bedrijf TOUPRET.

Het product moet worden gebruikt volgens de regels van de kunst en volgens onze aanbevelingen.

De informatie wordt gegeven voor toepassingen uitgevoerd bij 20°C, 50% vochtigheid en op normaal absorberende ondergronden.

De tijden worden als indicatie gegeven en zijn afhankelijk van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte en de omgevingsomstandigheden.



Informatie over het emissieniveau van vluchtige stoffen in de binnenlucht, met een risico van inhalatietoxiciteit, op een classeschaal variërend van A+ (zeer lage emissies) tot C (hoge emissies).