

FILL & FINISH 60'

ENDUIT DE REBOUCHAGE ET FINITION

- ◆ TRÈS POLYVALENT
- ◆ ADHÈRE SANS PRIMAIRE MÊME SUR FONDS PEINTS
- ◆ PONÇAGE FACILE



USAGE

Enduit de rebouchage et finition.

SUPPORTS

Plâtre, carreau de plâtre, plaque de plâtre, ancien fond peint, tous types d'enduits, ciment, béton, béton cellulaire, crépi, toile de verre, gouttelette. Application sans primaire d'accrochage.

RECOUVREMENT

Tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux.

CARACTÉRISTIQUES

Enduit en poudre à base de produits de carrières sélectionnés et de liant cellulosique.

- Caractérisation (NFT 36-005) : Famille III - classe 3.
- Codification (EN 16-566) : G₃S₂V₀W₀A₀C₀R₀.
- Taux de gâchage :
 - Rebouchage : 38% d'eau (soit 0,38 l d'eau pour 1 kg de poudre).
 - Surfaçage : 40% d'eau (soit 0,40 l d'eau pour 1 kg de poudre).
- Epaisseur d'application :
 - Rebouchage : sans limite.
 - Surfaçage : jusqu'à 5 mm localement.
- Consommation : 1.1 kg de poudre /m²/mm.
- Temps d'utilisation : 1 heure.
- Redoublement : dès que l'enduit est sec et dur au toucher.
- Recouvrement : 12h à 24h en moyenne (après séchage complet).
- Couleur : blanc.
- Adhérence enduit/support (EN 16-566) : > 0.5 Mpa.

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Matériel de mise en œuvre : couteau, lame à enduire ou lisseuse.
- Nettoyage des outils : les résidus d'enduit s'enlèvent après séchage en frottant, l'utilisation d'eau n'est pas une nécessité.
- Conservation de l'enduit : produit garanti 12 mois, facture d'achat faisant foi, dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri de l'humidité.

CONDITIONNEMENTS

- Sacs de 5 kg et 15 kg* (les conditionnements disponibles peuvent varier selon le réseau de distribution).

RECOMMANDATIONS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer FILL & FINISH 60' sur du polystyrène, ni sur des revêtements collés, ni à l'extérieur.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieure à 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.
- Il est conseillé de ne pas rebattre la pâte lorsqu'elle commence à durcir.

PRÉPARATION DES FONDS

- Les supports seront préparés conformément aux DTU.
- Les fonds doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.

DOCUMENTS NORMATIFS

- EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.
- NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : travaux de peinture des bâtiments.
- DTU 59.4 (NFP 74-204) : mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- FDS disponible sur quickfds.com ou toupret.be
- Nous vous recommandons d'utiliser un masque lors du ponçage et des gants lors de l'utilisation.
- Apporter les résidus de produit et l'emballage à la déchetterie.

• Les informations sur la fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale du produit, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de la société TOUPRET.

Le produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l'art et suivant nos recommandations.

Les informations sont données pour des applications réalisées à 20°C, 50% d'hygrométrie et sur des supports normalement absorbants.

Les temps sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée et des conditions ambiantes.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

